




Tekniset tiedot lomake n° 0627-GB


KIRKASLAKAT

ML920 MEGALACK UHS CLEARCOAT



1000 ml +
500 ml +
100 -250 ml

Käyttöaika 20° C:
1,5- 2 h



20-23° DIN4
20° C:ssa



Ø 1.2-1.4 mm
4 Bar
HVLP:
Ø 1,3 mm
2 Bar
Kerrosten lukumäärä: 2



Ilmakuivaus20°C:
Käsittelykuiva: 6-8 h
Täysin kuiva: 24 h
Kevyt uunitus 60°C:
30-35 min.

KUVAUS

2K UHS akryyli kirkaslakka.

KÄYTTÖKOHTEET

Väritön kirkaslakka, joka sopii 2-kerros automaalauksiin.

OMINAISUUDET

- HS, kiintoainepitoinen
- Peittävä (voidaan ruiskuttaa myös yksi kerros, tällöin ohenne 100 osaa)
- Helppo käyttää
- Hyvä esteettinen pinta
- Hyvä säänkesto
- Helppo työstää.

PINNAN VALMISTELU

Pinnat ovat maalattu HYDROFAN tai BSB matta basecoatilla.

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

Sekoitussuhde:

Volyymin ja painon mukaan

ML920 MEGALACK UHS CLEARCOAT	1000 osaa
ML900 MEGALACK UHS HARDENER tai	500 osaa
ML905 MEGALACK UHS FAST HARDENER tai	
ML895 MEGALACK UHS SLOW HARDENER	
00740-741-742-755 AUTOREFINISHING THINNERS	100 – 250 osaa

Käyttöaika 20 °C: 1,5-2 h

Ruiskutusviskositeetti 20 °C: 20-23° DIN 4

Ø Ilmasuutin: perinteinen 1,2 - 1,4 mm; HVLP 1,3 mm

Ilmanpaine: perinteinen 4 bar; HVLP 2 bar

Kerrosten lukumäärä: 1/2 coat + 1 tavallinen kerros tai 2 tavallista kerrosta

Suositteltu kalvon paksuus: 30-50 µ

(Huom. Mikäli ruiskutetaan paksumpi kalvo, kun on suositeltu, voi aiheutua houkosreikiä, tämän vuoksi on äärimmäisen suositeltavaa noudattaa suositusta.)

Teoreettinen riittäisyys: 12-13 m²:1 kg seos, kun kalvon paksuus on 40 µ

12-13 m²: 1 l seos, kun kalvon paksuus on 40 µ

DIR 2004/42/CE: Pintamaali IIB/d – VOC käyttövalmisseos 420 g/l
Tämän tuotteen käyttövalmisseos on enintään 420 g/l VOC

KUIVUMISAJAT

Ilmakuivaus 20 °C

Pölykuiva: 30-45 min.

Käsittelykuiva: 6-8 h

Täysin kuiva: 24 h

Kevyt uunitus 60 °C (osan lämpötila):

30-35 min.

IR Kuivain (noudata aina kuivainvalmistajan ohjeita):

Haihdutus 7-8 min.

Maximum teho: 15-17 min.

Etäisyys: 60-80 cm

Mikäli kuivamisprosessia halutaan nopeuttaa voidaan lisätä MT167 MACROFAN UHS SPEEDY ACCELERATOR -kiihdytintä korvaamalla tinneristä maksimissaan 5%. Tämä lisäys lyhentää tuotteen käyttöaikaa.

KIILLOITUS

24h ilmakeivauksen jälkeen. Uunituksen jälkeen odota noin 1h kunnes auto on saavuttanut jälleen huonelämpötilan, sitten voit poistaa mahdolliset roskat ja kiilloittaa.

HUOMIOT

Mikäli kuivaus tapahtuu alhaisemmassa lämpötilassa kuin 60°C, autoa ei tulisi altistaa rajuille olosuhteille ensimmäisinä päivinä maalauksen jälkeen. Kunnes kalvo saavuttaa lopullisen kovettumisen tulee välttää pesemistä, kuten myös rajuja ilmankosteusolosuhteita, kuten kastetta, jäätymistä ja aggressiivisia tekijöitä (savu, pesuaineet, tiesuola).

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0627-GB

PÄIVITETTY 06/2010

MAAHANTUOJA:

Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700

EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Kaikki tässä lomakkeessa annettu infomaatio on huolellisesti testattu ja ilmaisee meidän parasta tietämystä. Tämä on vain tiedoksi anto, emmekä vastaa tuloksista. Käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta.