



96598 - ACRIPLAST CLEAR SEMIOPACA




1000 ml +
200 ml +
200 ml



17" FC 4
20°C:ssa



Ø 1-1.2 mm
4 Bar



Uunitus 80°C:
30-40 min.

Käyttöaika 20°C:ssa
4 h

KUVAUS

2K akryylimatta kirkaslakka 15/25 Kiillolla.

KÄYTTÖ

Matta lakka suoralla tartunnalla muoveilla (ABS ja PC/ABS seokset)suojaamaan kirjaimia 3D ja upotustuloste menetelmissä, soveltuu metalleille, kun se on esikäsitelty ja 2-kerros prosesseihin.

OMINAISUUDET

- Helppo ruiskuttaa
- Hyvä naarmuuntumisen kesto
- Tasainen matta ulkonäkö
- Erinomainen valon ja sään kesto.

PINNAN ESIVALMISTELU

ABS ja PC/ABS seokset : poista rasva tuotteella 00617 PLASTIC CLEANER.

Metallipinnat: Hio ja poista rasva tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW. Pohjusta soveltuvalla primerilla.

KÄYTTÖ

Perinteinen ruiskutus muoviosiin.

Sekoitusuhde:

96598 ACRIPLAST CLEAR SEMIOPACA
29355 LECHSYS ACRITOP STANDARD HARDENER tai
09919 HARDENER
00686 POLIACRYL THINNER tai
00825 LECHSYS UNIVERSAL STANDARD THINNER

painon / volyymin

1000 osaa
200 osaa
200 osaa

Käyttöaika 20°C: 4 tuntia

Ruiskutusviskositeetti 20°C: 17" FORD Cup 4

Ø Ilmasuutin:perinteinen 1-1.2 mm

Ilman paine: 4 Bar

Kerrosten lukumäärä: 1(saadaksesi aikaan parhaan matta pinnan) tai 2 kerrosta 10 min. välihaihdutuksella.

Suositteltu kalvon paksuus: 25-30 µ

Teoreettinen riittoisuus 25 µ: 1 kg seoksella 9,9 m²

V.O.C. käyttövalmiille seokselle (17" FC 4): ~ 670 g/l

KUIVAMISAJAT

Ilmakuivaus 20°C:

Haihdutus : 15-20 min.

Kevyt Uunitus:

30-40 min. 70-80°C:ssa

60 min. 60°C: ssa

TEKNISET TIEDOT

KIINTOAINEPITOISUUS ASTM D 1644: 35% parts by weight

OMINAISPAINO ASTM D1475: 0.995 g/ml

KOVUUSASTM D 1522: 80 oscillations

KIILTO 60° ASTM D 523: 15/25 Kiilto

MATTA & KIILTOTAULUKKO

Tämän taulukon avulla saat aikaan eri kiiltoasteita:

	96216 ACRIFLEX INCOLORE EXTRA MATT	96204 ACRIFLEX INCOLORE MATT	96598 ACRIPLAST CLEAR SEMIOPACA	98166 ACRIPLAST CLEAR SEMI GLOSSY	96230 TIXO KLARLACK 09	SEKOITUSSUHDE	
EXTRA MATTA 1/3 KIILTO	1000 osaa					KATSO TTL N° 0690	
MATT A 3/7 KIILTO		1000 osaa				KATSO TTL N° 0596	
KESKI MATTA 7/15 KIILTO		950 osaa			50 osaa	00271 200 osaa	00824- 00825 100 osaa
SATIINI 15/25 KIILTO			1000 osaa			KATSO TTL N° 0508	
KESKI KIILTÄVÄ 30/45 KIILTO				1000 osaa		KATSO TTL N° 0711	
KIILTÄVÄ 50/75 KIILTO			800 osaa		200 osaa	29355 200 osaa	00824- 00825 200 osaa
KORKEA KIILTO ≥80 KIILTO					1000 osaa	KATSO TTL N° 0657	

KIRKASLAKAT

HUOMIOT

Mikäli kuivaus suoritetaan alle 80°C lämpötilassa, maalattua pintaa ei tule altistaa rajuille olosuhteille ensimmäisinä päivinä maalauksen jälkeen. Kunnes kalvo on saavuttanut lopullisen kemiallisen kovettumisen tulee välttää rajuja olosuhteita kuten kosteuden kondensaatiota, kuten kastetta ja pakkasta ja kontaktia rajujen tekijöiden kuten savu, pesuaineet, tiesuola, kanssa.

VAROITUS

On suositeltavaa valmistaa käyttövalmisseos vain silloin, kun olet käyttämässä seosta.

Lopulliseen kiiltoon vaikuttaa kalvon paksuus, alla oleva matta basecoat, haihdutus- ja kuivausajat ja – olosuhteet.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0508-GB - PÄIVITETTY 10/2018

MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy - PUH 010 666 4700 EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Kaikki tässä lomakkeessa annettu tieto on tulosta huolellisesti suoritetuista testeistä ja kokemuksista ja ilmaisee parasta osaamistamme. Tämä lomakkeen tarkoitus on antaa ohjeita, mutta tehdas ei vastaa työntuloksista. Tuotetta tulee käyttää tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. Nämä seikat siksi, että tuotteen käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN