



LS106 (29106) ISOSEALER B/B



1000 ml +
500 ml +
450-500 ml


Käyttöaika:
4 h 20° C:ssa



18-20" DIN4
20° C:ssa



Ø 1,4 mm
4 Bar
HVLP:
Ø 1,3-1,4 mm
2,2,5 Bar
Kerrosten lkm: 2



Haihdutus aika 20°C:
40 min. – 5h

KUVAUS

2K polyuretaanisealer märkää-märälle maalausmenetelmälle.

KÄYTTÖKOHDE

Soveltuu isoille pinnoille kuorma-automaalauksessa ja yleisesti teollisuudessa.

OMINAISUUDET

- Helppo ruiskuttaa
- Ei valu helposti
- Hyvä tasoittuvuus
- Ei vetäydy

PINNAN ESIVALMISTELU

Lastalla levitettävät polyesterikitit: 04469 POLUDUR CART WHITE, 05323 MULTIGRIP SPACHTELMASSE, kuivumisen jälkeen hionta karkeuksilla P120-150-220 ja rasvanpoisto tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Ruostetta ehkäisevät Wash Primerit: 1K FAST PRIMER, jonka jälkeen annetaan olla 30 minuuttia ilman hiontaa.

Epoksiprimerit: EPOXYPRIMER, EPOFAN PRIMER R-EC, ACRIPUR PRIMER, jonka jälkeen haihdunta tai hionta.

Vanhat lämpömaalipinnat tai lasikuitu: hionta P180-240 ja rasvanpoisto tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW. Liuotin herkille pinnoille on suositeltavaa tehdä testi, jotta vältetään maalin nousemisen riski.

Kataforesi: hionta P320 ja rasvanpoisto tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

Sekoitusuhde:

LS106 ISOSEALER (valmistettu sideaineesta 29106)
29340 (Standard) – 29341 LECHSYS ISOLACK HIGH HARDENER
00824 (low)-00825 (standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNER

Painon mukaan	volyymin mukaan
1000 g	1000 ml
250 g	500 ml
200-300 g	450-500 ml

Käyttöaika 20 °C: 4 h

Ruiskutusviskositeetti 20 °C: 18-20" DIN4

Ø Ilmasuutin: 1.4 mm; HVLP 1.3 - 1.4 mm

Ilmanpaine: 4 Bar; HVLP 2 - 2.5 Bar
Kerrosten lukumäärä: 2
Kalvon paksuus: 60-80 µ

Teoreettinen riittoisuus: 1 l seos = 6 m², kun kalvon paksuus on 75 µ
1 kg seos = 4 m² kalvon paksuus on 75 µ

DIR 2004/42/CE: Primer IIB/c – VOC käyttövalmisseos 540 g/l
Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään 533 g/l VOC

KUIVUMISAIKA

Haihdutus 20°C:ssa 40 minuuttia – 5 tuntia.

YLIMAALAUUS

LECHSYS valikoiman ISOLACK – ACRITOP pintamaalit.

HUOMIOT

ISOSEALER on kromaatti- ja lyijyvapaa tuote. Värikaavoissa pyri välttämään seuraavia pigmenttejä: 29011, 29012 ja 29026, jotta säilytetään tuotteen kromaatti- ja lyijyvapaus ominaisuudet. Kaavat värikkäille pohjamaaleille löytyy "SOTTOTINTE-UNDERCOATS" nimekkeen alta Lechler Explorer / MAP värinsekoitusohjelmasta. Valitse väri värimallikorttien mukaan.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0396-GB
PÄIVITETTY 11/2015

Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät ole valvontamme alaisuudessa.