



LS157 (29157) ACRYL 1K




1000 ml +
300-600 ml



16-18" DIN 4
20° C:ssa



Ø 1.4 mm
4 BAR
HVLP:
Ø 1.2-1.4 mm
2-2.5 mm
Kerrosten lkm: 2



Ilmakuivaus 20° C
Käsittelykuiva: 10 min.
Täysin kuiva: 4 h
Kevyt uunitus 60°C:
20 min.

KUVAUS

1K kiiltävä akryyliemali.

KÄYTTÖKOHDE

Soveltuu yleisteollisuuden valmistukseen ja erityisesti suoraan maalattavaksi seuraaville pinnoille: PVC, ABS ja jäykkä polystyreeni (PS).

OMINAISUUDET

- Helppo käyttää.
- Erittäin hyvä pinta.
- Kuivuu erittäin nopeasti.
- Erinomainen suora tartunta PVC ja ABS -pinnoille.
- Suora tartunta PS -pinnoille (ei vaahto polystyreenille), mikäli tuote ohennetaan erikoisohenteella (00587 PS THINNER).
- Tartunta myös metakrylaatille (pleksi), mutta vain kun sitä on ensin testattu sopivaksi.

PINNAN ESIVALMISTELU

- **PVC/ABS/PS:** Poista rasva huolellisesti tuotteella: 00617 PLASTIC CLEANER.
- **Teräs- ja teollisuusvalmisteet:** Ruiskuta kuivaa-kuivalle työmenetelmällä epoksiprimerin päälle.

KÄYTTÖ

Ruiskutettava.

Sekoitusuhde:

LS157 ACRYL 1K (valmistettu sideaineesta 29157)
00824 (Slow)-00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNERS tai
00587 PS THINNER*

* erikoisohenne, kun halutaan suoratartunta PS -pinnalle.

Painon ja volyymin mukaan

1000 osaa
300-400 osaa
500-600 osaa

Ruiskutusviskositeetti 20 °C: 16-18" FC 4
Suositeltava ruiskutuslämpötila: yli 5°C alle 30°C
Ø Ilmasuutin: perinteinen ruisku 1,4 mm; HVLP ruisku 1,2-1,4 mm
Ilmanpaine: perinteinen ruisku 4 Bar; HVLP ruisku 2-2,5 Bar
Kerrostien lukumäärä: 2
Suositeltu kalvon paksuus: 30-40 µ
Teoreettinen riittäisyys: 1 l seos: 6,6 m², kun kalvon paksuus on 40 µ
1 kg mixture: 7 m², kun kalvon paksuus on 40 µ

Käyttövalmiin seoksen V.O.C. (keskiarvoinen): ~ 670 g/l

DRYING TIME

KUIVUMISAJAT

Ilmakuivaus 20°C:

Pölykuiva: 5-7 min.

Käsittelykuiva: 10 min.

Täysin kuiva: 4 tuntia

Kevyt uunitus 60°C:

20 min.

HUOMIOT

HUOM! On suositeltavaa sekoittaa tuote välittömästi pigmenttien lisäämisen jälkeen.

Värikaavat, jotka sisältävät base värejä 29044 ja 29046 tulee käyttää VAIN maalipinnoille, jotka EI ALTISTU suoraan auringon valolle.

Mikäli pinnat altistuvat auringon valolle, käytä vaihtoehtoisia kaavoja (korkeakestoisia tai ekologisia kaavoja), jotka saatavilla Lechler Explorer -ohjelmistosta.

Tuotteen UV Plus Additive 33333 käyttö (5% saakka pintamaalissa) mahdollistaa auringon valon keston parantamisen.

MATTA & KIILTOASTETAULUKKO

MATTA 3/7 KIILTO	KESKI MATTA 7/15 KIILTO	SATIINI 15/25 KIILTO	KESKI KIILTO 30/45 KIILTO	KIILTÄVÄ 50/75 KIILTO	KORKEA KIILTO ≥80 KIILTO
	LS158	LS407	LS408	LS409	LS157

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0457-GB

PÄIVITETTY 03/2017

MAAHANTUOJA:

Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700

EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta.