





Tekniset tiedot lomake n° 0318-GB

FILLERIT

04001 – 04004-04007-04109 GREEN TI FILLER




HS/MH100 Line:
1000 ml +
200 ml +
150-250 ml



22-25° DIN 4
a 20°C


Käyttöaika 20°C:ssa:
45-120 min.




Ø 1,4-1,8 mm
HVLP:
1,5-1,7 mm
Kerrostien lukumäärä: 2-3



Sealer: 60-100 µ
Filleri: 160-200 µ



Hionta:
2-5 h 20° C:ssa
tai
20-30 min. at 60° C



Haihdutus: 5-6 min.
Max. teho : 10-15 min.

KUVAUS

2K kromaattivapaa polyakryyli hyvin täyttävä filleri. Saatavilla 4 eri värissä: 04001 valkoinen, 04004 vaalea harmaa, 04007 tumma harmaa ja 04106 vihreä.

KÄYTTÖKOHDE

Soveltuu filleri ja sealeri käyttöön automaalausikätyössä. Erityisesti kokonaisten paneelien korjaukseen.

OMINAISUUDET

- Helppo ruiskuttaa
- Kuivuu nopeasti.
- Erinomainen täyttöteho.
- Helppo kuivahioa.
- Riittoisa. (korkea kiintoainepitoisuus)
- Mahdollisuus saada aikaan eri harmaan sävyt ja mahdollistaa näin pintamaalin optimaalinen peitto. Myös mahdollisuus valmistaa O.E.M alkuperäis harmaat sävyt.
- "Pilot" efekti hiomalla (04109)

PINNAN ESIVALMISTELU

Lastalla levitettävä polyesterikitti:

Viimeistely kuivahiomalla P120-180 karkeudella. Poista rasva: 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Paljas metalli:

Erinomainen tartunta paljaalle metallille, mutta saavuttaaksesi paremman ruosteestosuojan, ruiskuta 1-3 kerrosta FIX-O-DUR -tuotetta (ruosteensuojapohjamaaliksi)

Vanhoille hyvin kuivuneille maalatuille pinnoille:

Hio ja poista rasva: 00665 HYDROCLENER SLOW / 00699 HYDROCLENER.

Tee liuotin herkille ja TPA pinnoitteille ensin testi, jotta voit varmistua maalin irtoamisen ja halkeilulta jne.

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

04007	100	70	30			
04004		30		100	50	
04001			70		50	100

SEKOITUSSUHDE:

Filleri	HS/UHS Kovettajat	
04001-04004-04007-04109 GREEN TI FILLER	1000 g	1000 ml
MH100-110 MACROFAN UHS HARDENER	130 g	200 ml
00740-00741-00742-00755 AUTOREF. THINNERS	100-200 g	150-250 ml

Paikkakorjauksiin	HS/UHS Kovettajat	
04109-04004 GREEN TI FILLER	1000 g	1000 ml
MH115-MH120 MACROFAN UHS HARDENER	130 g	200 ml
00740-00741-00742-00755 AUTOREF. THINNERS	100-200 g	150-250 ml

	T: 15-35°C			T: 15-25°C	Spot Repairs T: 15-25°C		
KOVETTAJAT	00362-00209	MH400	MH100-MH110	MH115	00174-00109	MH415	MH120
Käyttöaika 20 °C	120 min.	120 min.	90 min.	60 min.	60 min.	45 min.	45 min.

Ruiskutusviskositeetti 20 °C: 22-25" DIN 4

Ilmasuutin Ø: 1.4 - 1.8 mm; HVL P: 1.5 - 1.7 mm

Ilmanpaine: ruiskuvalmistajan ohjeiden mukaan

Kerrostien lukumäärä: 2 - 3

Suosittelun kalvon paksuus: 60 - 100 µ (sealer); 160 - 200 µ (filleri)

Riittoisuus (teoreettinen arvo): 1 l tuotetta = 6 m², kun kalvon paksuus on 80 µ

1 kg tuotetta = 4 m², kun kalvon paksuus on 80 µ

DIR 2004/42/CE: Pohjamaali IIB/c – VOC käyttövalmiste 540 g/l

Tämän tuotteen käyttövalmiste sisältää enintään 540 g/l VOC

KUIVUMISAJAT

KOVETTAJAT	MH100-MH110		MH115-MH120	
Ilmakuivaus 20°C (pinnan lämpötila):	Sealer	Filleri	Sealer	Filleri
Käsittelykuiva	40-50 min.		20 min.	Ei suositella
Hiontakuiva	4 h	5 h	2 h	
Kevyt uunitus 60 °C (pinnan lämpötila)				
Hiontakuiva	30 min.		20 min.	
IR Kuivain (lyhyet aallot):				
Haihdutus	5-6 min.		Ei suositella	
Max. teho	10-15 min.			
Etäisyys	60-80 cm.			

HIONTA**1-kerrosmaalaukset:**

Kuivahionta P320 (epäkesko)

Vesihionta P500

2-kerrosmaalaukset:

Kuivahionta P400 (epäkesko)

Vesihionta P600-800

PÄÄLLEMAALAUKSET

- 04122 HI-GARD SEALER
- HYDROFAN / BSB+ Lechler valikoiman kirkaslakat
- MACROFAN TOPCOAT -pintamaali

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0318-GB - PÄIVITETTY 06/2013

MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700

EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. TÄMÄ TUOTE ON TIELIIKENNEKULKUNEUVUJEN AMMATTIMÄISEEN MAALAUKSEEN JA SE ON TARKOITETTU AMMATTIKÄYTTÖÖN.