






Tekniset Tiedot Lomake n° 0748-GB

KIRKASLAKAT**MC401 - MACROFAN SIMPLY
UHS CLEARCOAT**1000 ml +
500 ml +Käyttöaika 20°C:
90 min.16-18" DIN 4
20°C:ssa

Ø 1,2 – 1,4 mm

Kerrosten lkm:
1 + 1Uunitus:
60°C: 15-20 min.
40-50°C: 30-35 min.20°C:ssa
Käsittelykuiva: 8 h
Täysin kuiva: 12-24 h

10-12 min. max. power

Laittevalmistajan ohjeiden
mukaan.**KUVAUS**

2K UHS akryylikirkaslakka (VOC < 420 g/l), joka on monipuolinen ja helppo käyttää.

KÄYTTÖKOHDE

Kirkaslakka korkealaatuisiin 2 kerros mica, metalli- ja solid -maalauksiin.

Soveltuu kaikkiin auton korjausmaalauksiin; tuotteen hyvä vertikaalinen pysyvyys (ei valu helposti) yhdessä erinomaisen tasoittuvuuden takaa sen erinomaisen suorituskyvyn erilaisissa käyttöolosuhteissa, mahdollistaen työajan ja tuotteen hukan, kun vältytään uusintatöiltä.

OMINAISUUDET

- Helppo valmistus, sekoitussuhde 2:1, ei lisäaineita tai ohennetta.
- Erittäin helppo käyttö, koska ei valu helposti
- Hyvä kuivamisnopeus 60°C:ssa, kuten myös alhaisemmissa lämpötiloissa.
- Erittäin hyvä tasoittuvuus ja kiilto, ei imeytymistä ajan myötä
- Erittäin hyvä kalvon kovuus ja sään kesto
- Helppo kiillottaa

PINNAN ESIVALMISTELU

Pinnoille, jotka jo maalattu Lechler Refinish valikoiman matta basecoatilla.

KÄYTTÖ

Ruiskutus HVLP.

Sekoitussuhde:

	VOLYYMIN MUKAAN
MC401 MACROFAN SIMPLY UHS CLEARCOAT	1000 ml
MH401 MACROFAN SIMPLY UHS HARDENER	500 ml

DIR 2004/42/CE: Pintamaali IIB/d – VOC käyttövalmisseos 420 g/l
Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään 420 g/l VOC

Ruiskutus 20°C:ssa 16-18" DIN4

Ø Ilmasuutin: 1.2- 1.4 mm

Ilman paine: ruiskuvalmistajan suositusten mukaan.

Kuivan kalvon paksuus: 45-60µ

Teoreettinen riittoisuus: 10,3 m² / 1 kg seoksella, kun kalvon vahvuus 50 µ; 10,4 m² / 1 l seoksella, kun kalvon vahvuus 50 µ

Käyttöaika 20°C:ssa 90 min.

RUISKUTUSTAVAT

Kerrosten lukumäärä: 1 + 1 – Ruiskuta ensin kevyt kerros, haihdutuksen jälkeen ruiskuta toinen täysi ja tasainen kerros.

Haihdutus kerrosten välissä: 5-10 min. (lämpötilasta riippuen)
Lopullinen haihdutus: 5-10 min. (lämpötilasta riippuen)

KUIVAMISAJAT

Ilmakuivaus 20 °C

Pölykuiva	40 min.
Käsittelykuiva	8 h
Täysin kuiva	12-24 h

Uunitus 60 °C kohteen lämpötila

Käsiteltävissä	15-20 min.
----------------	------------

Uunitus 40-50 ° kohteen lämpötila

Käsiteltävissä	30-35 min.
----------------	------------

IR kuivain: (noudata aina kuivain valmistajan ohjeita aikojen ja etäisyyksien suhteen.)

Haihdutus	0 min.
Max. teho	10-12 min.
Etäisyys	60-80 cm.

Pinnan lopullinen kuivaminen tapahtuu seuraavien 3-4 päivän aikana.

KIILLOTUS

24 h ilmakuivauksen jälkeen tai uunituksen jälkeen odota noin 1 tunti ja anna auton/osan saavuttaa huonelämpötila (n. 1h), tämän jälkeen poista mahdolliset roskat käyttäen Lechler hionta- ja kiillotustahnoja (noudata kiillotusprosessin tekniset tiedot lomaketta N° CL013).

HUOMIOT

Maalattua autoa ei tule altistaa rajuille olosuhteille ensimmäisinä päivinä maalauksen jälkeen. Kunnes pinta on saavuttanut lopullisen kemiallisen kovettumisen tulee välttää vahvaa kosteuden kondensaatiota, kuten kastetta ja pakkasta sekä kontaktia aggressiivisten asioiden kanssa, kuten savusumu, pesuaineet ja tiesuola.

TECHNICAL DATA SHEET N° 0748-GB
UPDATED 02/2023

Maahantuoja: Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät ole valvontamme alaisuudessa. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.