



Maalausprosessi TTL n° CV041-GB

MAALAUSSPROESSI

INTERIOR FAST SYSTEM

ESITTELY

Auton sisäosien korjausmaalaus voidaan toteuttaa seuraavilla toimenpiteillä.

PINNAN ESIVALMISTELU

1. Hio maalattava pinta tai uusi osa hienokarkeuksisella P400/500hiontapaperilla tai hiontatyynillä.
2. Poista rasva tuotteella 00695 tai 00699 ja puhalla puhtaalla ja kuivalla ilmalla.
3. Mikäli tarpeellista, ruiskuta kerros MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMERia märkää märälle ja anna haihtua, kuten neuvottu TTL n° 0702.
4. Valmista väri HYDROFAN HE BASECOAT järjestelmästä.
5. Lisää 15% HH981 HYDROFAN BC EASY ACTIVATOR ohennettuun sävyyn.
6. Ruiskuta 1 tavallinen ja tasainen kerros koko pinnalle, odota, kunnes pinta on täysin mattaantunut ja ruiskuta toinen tavallinen kerros kauempana pinnasta.
7. Eri kiiltotasoon vaikuttaa väri ja ruiskutetun kalvon paksuus.
8. Anna kuivua 20 minuuttia 40/50°C:ssa

HUOMIOT

On mahdollista käyttää tätä "*Interior fast system*" korjausprosessia ulko-osiin silloin kuin osa ei vaadi auringon valon kestoa (UV säteiltä). Parantaakseen kestoa, on mahdollista ruiskuttaa kirkaslakka Lechler Refinish valikoimasta varmistaen kuitenkin, että sisämaalaus on täysin kuiva.

MAALAUSSPROESSI TTL N° CV041-GB
PÄIVITETTY 09/2020

MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät ole valvontamme alaisuudessa. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.