



LS112 (29112) SYNTOLACK MATT

LS400 (29400) SYNTOLACK SATIN MATT

LS401 (29401) SYNTOLACK SEMI GLOSSY



1000 ml +
150-250 ml



17-18" FC4
at 20° C



Ø 1,4 mm
4 Bar
Kerrostien lkm: 2



Ilmakuivaus 20° C
Käsiteltävissä:
2-3 h
Täysin kuiva:
5-6 päivää

KUVAUS

Nopeasti kuivuva synteettinen pintamaali eri kiiltoasteilla.

KÄYTTÖKOHEET

Soveltuu työkoneet, metallihuonekalut, pienet metallikomponentit.

OMINAISUUDET

- Kuivuu nopeasti
- Erinomainen ulkonäkö
- Korkea kiintoainepitoisuus ja täyteläinen maalikalvo
- Helppo käyttää
- Hyvä tartunta suoraan metallille (ei sisällä ruostetta ehkäiseviä pigmenttejä; suoja tiiviin kalvon ansiosta).

PINNAN ESIVALMISTELU

Tuote voidaan ruiskuttaa seuraavien päälle:

- 1K FAST PRIMER
- SYNTOPRIMER
- SYNTOPRIMER ZINC
- EPOPRIMER 1K
- Suoraan ruosteettomille teräslevyille, jotka on ensin huolellisesti pesty tuotteella: 00695 SILICONE REMOVER SLOW

KÄYTTÖ

Ruiskuttamalla.

Sekoitussuhde:

LS112 SYNTOLACK MATT * (valmistettu sideaineesta 29112)
00824 (Slow) -00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNER tai
00572 SYNTEX SS THINNER tai
00552 LECHLEROID L THINNER

painon ja volyymin mukaan

1000 osaa
150-250 osaa

***Sideaineen osuus on sama tuotteissa LS400-LS401**

Ruiskutusviskositeetti 20 °C:ssa : 17 - 18" FORD Cup 4
Ø Ilmasuutin: 1.4 mm
Ilman paine: 4 Bar
Kerrostien lukumäärä: 2
Kalvon paksuus: 40-50 µ
Ylimaalattavissa 20°C: up to 2 hours or after 48-72 hours according to the thickness
Teoreettinen riittoisuus: 1 l seos = 6 - 6.5 m² , kun kalvon paksuus on 50 µ
1 kg seos= 5 - 5.5 m² , kun kalvon paksuus on 50 µ
V.O.C. (keskimäärin) käyttövalmiille seokselle: ~ 560 g/l

Seossuhde sähköstaattisella ruiskutustavalla:

Lisää tuotteeseen 0,5-2% tuotetta 09826 ADDITIVO ANTISTATICO.

KUIVUMISAIKA

Ilmakuivaus 20 °C

Pölykuiva: 20-30 min.

Käsiteltävissä: 2-3 h

Täysin kuiva: 5-6 päivää

HUOMIOT

Lechsys järjestelmän TDS (nro 0389) kaavio osoittaa sekoitussuhteiden yksityiskohdat sekoitussuhteiden suhteen, joilla saadaan aikaan tuotteet LS400 – LS401, jotka ovat SYNTOLACK tuotteista eri kiiltoasteita. Nämä eri kiiltoasteet saadaan aikaan sekoittamalla yhteen mattasideainetta LS112 SYNTOLACK MATT ja kiiltävää sideainetta LS116 SYNTOLACK.

Kiiltoasteeseen vaikuttaa valittu väri, ruiskuttamistavat ja kuivamistapa.

Ota huomioon seuraavat:

- Mitä paksumpi kalvo, sitä kiiltävämpi pinta, mitä ohuempi kalvo, alhaisempi kiilto.
- Kevyt uunitus mahdollistaa korkeamman kiillon..
- Eri väri vaihtoehdot vaikuttavat kiiltoasteeseen toleranssin rajoissa.

On suositeltavaa lisätä 1% erityistä kuivatinta 29297 LECHSYS SICCATIVE R tuotteeseen LS112 (29112) SYNTOLACK MATT.

Parantaaksesi säänkestoa ja kiihdyttääksesi kuivamista, parantaaksesi tartuntaa teräslevylle ja kovuutta 24h jälkeen voit lisätä 10% (painon tai volyymin mukaan) kovettajaa 29344 LECHSYS ISOLACK HARDENER, kovete lisätään juuri ennen maalausta.

Kovetteellinen seos tulee käyttää 4-6 tunnin aikana, kun lämpötila 20°C.

MATTA- & KIILTOTAULUKKO

Syntolack tuoteperhe on saatavilla eri kiiltoasteissa:

MATTA 3/7 KIILTO	KESKIMATTA 7/15 KIILTO	SATIINIMATTA 15/25 KIILTO	KESKIKIILTO 30/45 KIILTO	KIILTÄVÄ 50/75 KIILTO	KORKEA KIILTO ≥80 KIILTO
LS112		LS400	LS401		LS116

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0358-GB - PÄIVITETTY 10/2019

MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700

EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Kaikki tässä lomakkeessa annettu tieto on tulosta huolellisesti suoritetuista testeistä ja kokemuksista ja ilmaisee parasta osaamistamme. Tämä lomakkeen tarkoitus on antaa ohjeita, mutta tehdas ei vastaa työntuloksista. Tuotetta tulee käyttää tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. Nämä seikat siksi, että tuotteen käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.