



LS159 (29159) ACRYL 2K TEXTUR

LS410 (29410) ACRYL 2K TEXTUR SATIN MATT
LS411 (29411) ACRYL 2K TEXTUR SATIN SEMI GLOSSY
LS412 (29412) ACRYL 2K TEXTUR SATIN GLOSSY



1000 ml +
200 ml +
300-350 ml

Käyttöaika 20° C:
4 tuntia



15-16" FC 4
20° C:ssa



Ø 1,4-1,8 mm
3-5 Bar
Kerosten lkm: 2



Ilmakuivaus 20° C:
Käsittelykuiva: 6-8 h
Täysin kuiva:
48 h
Kevyt uunitus 60°C:
30 minuuttia

KUVAUS

2K akryyli emali, jossa tekstuuriefekti ja suora tartunta pinnalle.

KÄYTTÖKOHDE

Yleiskäyttö metalli- ja muovimateriaaleissa teollisuudessa.

OMINAISUUDET

- Hieno karkeuksinen tekstuuripinta
- Helppo ruiskuttaa
- Hyvä kemikaalin kesto
- Hyvä täyttö teho, jolla saadaan pienet virheet piiloon
- Erittäin hyvä tartunta seuraaville:
 - teräs (tuote ei sisällä ruostetta ehkäiseviä pigmenttejä, siksi se antaa teräkselle suojan vain eristysefektilä)
 - ruostumaton teräs
 - galvanisointi ja sinkkipäällystetty teräs (EG ja HDG)
 - alumiini ja kevyt metalliseokset
 - messinki
 - zama (zinc+alumiini+magneesium)
 - FGRP (polyesteri + lasikuitu)
 - Fenoli- ja ureahartsit
 - nylon (PA) *
 - polyuretaani hartsit (PUR)

* käytä kovetetta 29343 LECHSYS ISOLACK ESP INDUSTRY HARDENER sama määrä, kun normaaliseoksessa (20%).

PINNAN ESIVALMISTELU

Teräs, alumiini ja sen seokset, messinki ja zama: poista rasva tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW ja hiero Scotch Britellä.

PRFV, fenoli- ja ureahartsit, PU ja PA: poista rasva tuotteella 00617 PLASTIC CLEANER.

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

Sekoitusuhde:**paino ja volyyymi**

LS159 ACRYL 2K TEXTUR* (valmistettu sideaineesta 29159)	1000 osaa
29342 LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER	200 osaa
00824 (Slow)-00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNER	300-350 osaa

*sideaineita LS410-LS411-LS412 tulee sama osuus.

Käyttöaika 20 °C: 4 tuntia

Ruiskutusviskositeetti 20 °C: 15"-16" FORD Cup 4

Ø Ilmasuutin: 1.4-1.8 mm

Ilmanpaine: 3 - 5 Bar

Kerrosten lukumäärä: 2

Kalvon paksuus: 25 - 30 µ

Teoreettinen riittoisuus: 1 l seos = 14 m², kun kalvon paksuus on 30 µ

1 kg seos = 12.5 m², kun kalvon paksuus on 30 µ

V.O.C. (keskimäärin) käyttövalmisseos: ~ 510 g/l

KUIVUMISAJAT**Ilmakuivaus 20°C**

Pölykuiva: 20-30 min.

Käsittelykuiva: 6-8 tuntia

Täysin kuiva: 48 tuntia

Kevyt uunitus 60°C:

30 min. (20-30 min. jälkeen haidutus 20°C:ssa)

Tuotteen täydellinen kovettuminen tapahtuu seuraavien 3-4 päivän aikana.

HUOMIO

Lechsys järjestelmän TTL (nro 0389) taulukko osoittaa sekoitussuhteet, joilla saadaan aikaan tuotteet: LS404-LS405-LS406, jotka ovat vastaavat tuotteet eri kiiltoasteilla, kun sekoitetaan keskenään mattasideainetta LS159 ACRYL 2K TEXTUR ja kiiltävää sideainetta LS143 ACRYL 2K.

Mikäli tuotteen kovettumista halutaan nopeuttaa kylminä vuoden aikoina, lisää 09167 SPEED-O-DRY ADDITIVE (max. 5%).

Värikaavoja, jotka sisältävät sekoitussävyjä Colour 29044 ja 29046 tulee käyttää VAIN maalipinnoilla, jotka EIVÄT altistu suoraan auringon valolle.

Mikäli pinta altistuu auringon valolle, käytä vaihtoehtoista kaavaa (High Resistance tai Ecological Formulations), jotka löytyvät Lechler Explorer -ohjelmasta.

Tuotteella UV Plus Additive 33333 (5% saakka pintamaalissa) voit parantaa tuotteen auringon valon sietoa.

MATTA & KIILTOASTETAULUKKO

Acryl 2K TEXTUR tuoteperhe on saatavilla eri kiiltoasteissa:

MATTA 3/7 KIILTO	KESKI MATTA 7/15 KIILTO	SATIINI 15/25 KIILTO	KESKI KIILTO 30/45 KIILTO	KIILTÄVÄ 50/75 KIILTO	KORKEA KIILTO ≥80 KIILTO
	LS159	LS410	LS411	LS412	LS143

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0408-GB - PÄIVITETTY 03/2017

Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700

EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät ole valvontamme alaisuudessa.