





04380 - POLYDUR ZINC

1000 ml +
20-40 mlKäyttöaika 20° C:ssa
5-8 min.

1-2 kerrosta

Ilmakuivaus 20° C:ssa:
20-30 min.P60 - P80
P120 - P150

KUVAUS

Universaali lastalla levitettävä keskikarkea polyesterikitti, jolla on erittäin hyvä täyttöominaisuus.

KÄYTTÖKOHDE

Sopii täyttämään isoja epätasaisuuksia normaaleilla teräs- ja sinkki-päällysteisellä teräslevyillä, joita käytetään autoissa ja teollisuuskulkuneuvoissa.

OMINAISUUDET

- Erinomainen tartunta teräkseen, sinkki-päällysteisiin levyihin, valurautaan, alumiiniin ja FGRP (lasikuitu)
- Helppo levitys lastalla.
- Helppo hioa.
- Erittäin hyvä täyttö.
- Kuivuu nopeasti läpikuivaksi.
- Sopii kuivatettavaksi infrapunalla (sekä normaali että lyhyt aaltoisella kuivaajalla).

KÄSITELTÄVÄN PINNAN ESIVALMISTELU

Sinkkipäällysteiset levyt, teräs, alumiini

Nämä pinnat tulee karhentaa ja käsitellä rasvanpoistolla: 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Vanhat pinnoitteet

Älä käytä liuotin herkille pinnoitteille.

ÄLÄ KOSKAAN laita tuotetta Wash Primerin päälle.

Mikäli pohjamaalia on lisätty, laita epoksi pohjamaali, esim: 04384 EPOFAN PRIMER R-EC ja anna kuivua.

KÄYTTÖ

Lastalla levitys.

Sekoitusuhde:

	Volyymin mukaan	Painon mukaan
04380 POLYDUR ZINC	1000 ml	1000 g
00281 POLYDUR HARDENER (kovete)	20-40 ml	10-30 g

Kesäaikaan katalyyysi saattaa vähentää 1% painosta ja talvella se saattaa lisääntyä jopa 3%.

Patruunapakkauksissa toimi seuraavalla tavalla:

Aseta patruuna siihen soveltuvaan annospistooliin kovettaja patruunan kanssa: 00472 POLYDUR HARDENER CARTRIDGE. Säädä annostus sopivaksi. Kovettajan annos säätyy automaattisesti.

On suositeltavaa:
1% kesällä - 2% välivuoden aikoina - 3% talvella.
Sekoita kovettaja kittiin huolellisesti.

Käyttöaika: 5-8 min 20 °C:ssa.
Lastoitus kerrosten lukumäärä: 1+1 viimeistely.
Suositeltu kalvon paksuus: min. 200 µ maksimissaan muutamaan millimetriin saakka. mm.
DIR 2004/42/CE: Bodyfiller/stopper IIB/b – VOC käyttövalmisseos 250 g/l
Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään 200 g/l VOC

KUIVUMISAIKA

Voidaan hioa 20-30 minuutin jälkeen, jos lämpötila on 20 °C
I.R. kuivain (Kuivumisaika riippuu kuivaimen tehosta)

HIONTA

Kuivahionta P60 - 80 paperilla ja viimeistely P120 - 150 paperilla.

YLIMAALAUUS

Mikä tahansa Lechler autovalikoiman filleri tai eristemaali käy.

ERITYISHUOMIO

- Tuote ei kiinnity Wash Primereiden tai sen tapaisten tuotteiden päälle.
- Kittä, johon on jo sekoitettu kovete, ei tule laittaa takaisin sen alkuperäiseen säiliöön.
- Tuote tulee säilyttää viileässä paikassa ja käyttää viimeiseen parasta ennen päivämäärään mennessä.
- Liiallinen kovete voi aiheuttaa kellertäviä läiskiä viimeistely kerroksiin.
- Varmistaakseen, että tuote kiinnittyy täydellisesti, on välttämätöntä poistaa rasva kitattavalta teräkseltä ja karhentaa se karhunkielellä tai hiomapaperilla ennen kitin levitystä.

POLYDUR kovettaja sisältää orgaanisia peroksidiä, joka voi aiheuttaa ärsytysreaktion. Vältä ihokontaktia niin paljon kuin mahdollista ja pidä silmät suojattuina. Pese kädet saippualla ja vedellä tuotteen käytön jälkeen.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0335-GB PÄIVITETTY 07/2007

MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700 -
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. **TÄMÄ TUOTE ON TIELIIKENNEKULKUNEUVOJEN AMMATTIMÄISEEN MAALAUKSEEN JA SE ON TÄRKEITÄ AMMATTIKÄYTTÖÖN.**