




Tekniset tiedot lomake n° 0642-GB

ENERGY SPRAY LINE - AEROSOLIT

EL085 – ESL UHS FADE-OUT BLENDER



Käyttövalmis



Ilmakuivaus 20° C:ssa:
1-5 min.

KUVAUS

Spray häivytyksaine, erityisesti UHS maalauksiin.

KÄYTTÖKOHDDE

Käytetään erityisesti automaalauksessa häivyttämään UHS liuotinpohjaisia pintamaaleja ja lakkoja.

OMINAISUUDET

- Helppo käyttää ja heti käyttövalmis. (Aerosoli)
- Ruiskuta heti häivytyksen jälkeen.
- Nopea haihdutus.
- Korkea liuotin teho ja tasainen häivytyks.

PINNAN ESIVALMISTELU

Ruiskuta HYDROFAN basecoat + MACROFAN UHS CLEARCOATS tai pintamaali: MACROFAN MAC4.

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

Heti käyttövalmis. Ravista huolellisesti 1-2 minuuttia ennen käyttöä.
Ruiskuta välittömästi häivytyksen jälkeen.

Ruiskutuslämpötila: 15-30° C

Kerrosten lukumäärä: 1-2 tasaista kerrosta värille ja läheiselle alueelle.

Ruiskutusetäisyys: 20-25 cm

DIR 2004/42/CE: Erikoismaalit IIB/e – VOC käyttövalmisseos 840 g/l

Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään 840 g/l VOC

KUIVUMISAJAT


Ilmakuivaus 20°C

1-5 minuuttia

Kiilloitus: pintamaalin kuivumisen jälkeen, mikäli tarpeellista.

HUOMIOT

Älä ruiskuta suoraan matan HYDROFAN basecoatien päälle, vaan MACROFAN UHS KIRKASLAKAN tai MACROFAN MAC4 pintamaalin päälle.



HUOMIO: Käytön jälkeen, suihkuta pulloa ylösalaisin, jotta tyhjennät putken. Tällä toimella estät tukkeumaongelmat varastoinnin aikana seuraavaa käyttöä varten.

SÄILYVYYS 20°C:ssa: 24 kuukautta

**TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0642-GB
PÄIVITETTY 10/2008**

**MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700 -
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi**

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. TÄMÄ TUOTE ON TIELIKENNEKULKUNEUVOJEN AMMATTIMAISEEN MAALAUKSEEN JA SE ON TÄRKOITETTU AMMATTIKÄYTTÖÖN.