



LS116 (29116) SYNTOLACK



1000 ml +
150-250 ml



17-18° FC 4
20° C:ssa



Ø 1,4 mm
4 Bar
HVLP:
Ø 1,3 mm
2,2,5 Bar
Kerrostien lkm: 2



Ilmakuivaus 20° C:ssa:
Käsittelykuiva: 2-3 h
Täysin kuiva: 5-6 päivää

KUVAUS

Nopeasti kuivuva synteettinen emali.

KÄYTTÖKOHDE

Soveltuu rekkojen lavojen ja alusteojen maalaukseen, maatalous- ja teollisuuskoneisiin ja -työkaluihin ja yleisrauta pinnoille.

OMINAISUUDET

- Kuivuu erittäin nopeasti.
- Helppo ruiskuttaa.
- Erinomainen kiilto ja tasoittuvuus
- Hyvä säänkesto.
- Erittäin hyvä tartunta teräslevylle (ei sisällä ruostettaehkäiseviä pigmenttiä; suojaa eristysefektilä).

PINNAN ESIVALMISTELU

Tuote voidaan ruiskuttaa edellä mainittujen tuotteiden päälle:

- 1K FAST PRIMER
- SYNTOPRIMER
- SYNTOPRIMER ZINC
- EPOPRIMER 1K
- Suoraan ruosteettomalla teräs levyllä, kun ensin hiottu ja rasva poistettu tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

Sekoitusuhde:

LS116 SYNTOLACK (valmistettu sideaineesta 29116)
00824 (Slow)-00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNER tai
00552 LECHLEROID THINNER L tai
00572 SYNTEX THINNER SS

Painon tai volyymin mukaan

1000 osaa
150 - 250 osaa

Ruiskutusviskositeetti 20 °C:ssa: 17- 18° Ford Cup 4

Ø Ilmasuutin: 1.4 mm; HVLP: 1.3 mm

Ilmanpaine: 4 Bar; HVLP: 2 - 2.5 Bar

Kerrostien lukumäärä: 2 (Haihdutus kerrostien välissä ei saa ylittää 2 tuntia 20°C:ssa, jotta vältetään irtominen ja rypistyminen).

Ylimaalattavissa 20°C:ssa: 2 tuntiin saakka tai 48-72 tuntia riippuen kalvon paksuudesta.

Kalvon paksuus: 40-50 µ

Teoreettinen riittoisuus: 1 l seos = 6.5-7 m² kun kalvon paksuus on 50 µ

1 kg seos = 6.5-7 m² kun kalvon paksuus on 50 µ

V.O.C. (keskiarvo) käyttövalmisseos: ~ 580 g/l

Sekoitusuhde, kun maalataan sähköstaattisella ruiskulla:

Lisää 0,5-2% tuotetta 09826 ADDITIVO ANTISTATICO

KUIVUMISAIKA

Ilmakuivaus 20 °C

Pölykuiva: 20-30 min.

Käsittelykuiva: 2-3 h

Täysin kuiva: 5-6 päivää

HUOMIOT

On suositeltavaa lisätä 1% 29297 LECHSYS SICCATIVE R –sikkatiivia SYNTOLACK 29116 tuotteeseen.

Mikäli haluat parantaa säänkestoa, kuivausnopeutta, suoraa tartuntaa teräslevylle ja kovuutta 24 tunnissa, lisää 10% (painon tai volyymin mukaan) 29344 LECHSYS ISOLACK HARDENER.

Seos tulee käyttää 4-6 tunnin aikana, kun lämpötila on 20°C.

MATTA & KIILTOASTETAULUKKO

Syntolack perheen eri kiiltoasteet.

MATTA 3/7 KIILTO	KESKI MATTA 7/15 KIILTO	SATIINI 15/25 KIILTO	KESKI KIILTO 30/45 KIILTO	KIILTÄVÄ 50/75 KIILTO	KORKEA KIILTO ≥80 KIILTO
LS112		LS400	LS401		LS116

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0361-GB - PÄIVITETTY 10/2019

MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700

EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Kaikki tässä lomakkeessa annettu tieto on tulosta huolellisesti suoritetuista testeistä ja kokemuksista ja ilmaisee parasta osaamistamme. Tämä lomakkeen tarkoitus on antaa ohjeita, mutta tehdas ei vastaa työntuloksista. Tuotetta tulee käyttää tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. Nämä seikat siksi, että tuotteen käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme.