




Tekniset Tiedot Lomake n° 0709-GB

PRIMERIT



## PW600 POWER WIPES AC-PRIMER



Heti käyttövalmis.



Ilmakuivaus:  
15-20minuttia 20°C:ssa

### KUVAUS

Kertakäyttöinen kromaattivapaa liina metallipintojen ja metalliseosten käsittelyyn.

### KÄYTTÖKOHDE

Soveltuu käytettäväksi antikorroosiokäsittelyksi autoissa käytettävälle teräkselle, alumiinille, galvanisoidulle teräkselle. Suositellaan käytettäväksi erityisesti korkean tehokkuuden «POWER –TECH» prosesseissa yhdessä MACROFAN HS GREEN-TECH FILLER –tuotteen kanssa.

### OMINAISUUDET

PW600 saa aikaan pinnoitteen metallipinnalle, joka lisää maalausprosessin tartuntaa ja korroosion kestoa.

- Helppokäyttöinen
- Ei käyttöaikaa
- Ei ohimumua tai tuotehukkaa
- Korkea tuottavuus verrattuna prosessiin, jossa primer ruiskutetaan
- Kromaattivapaa
- Erittäin alhainen VOC –pitoisuus.

### PINNAN ESIVALMISTELU

Hio pinta siihen sopivalla hiontapaperikarkeuksilla (P120/180) tai hienommilla karkeuksilla (P240/320), mikäli käytetään märkää-märälle prosessin yhteydessä.

Soveltuu pinnalle, joka on puhdistettu rasvasta antisilikonipesuaineella 00695 SILICONE REMOVER SLOW. Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva ennen pyyhkimistä tuotteella PW600.

### KÄYTTÖ

Vedä pakkauksesta yksi liina ja pyyhi pinta tehden ristikkäisvetoja, huolehtien että koko pinta on kostunut hyvin. Pinnan tulee olla märkä vähintään yhden minuutin ajan.

### HUOMIOITA:

- Mikäli käytät purkkimallista pakkausta, huolehdi, että suljet sen heti vedettyäsi liinan purkista. Näin varmistut, ettei muut liinat pääse kuivumaan.
- Pinnan väri/ulkonäkö muuttuu metallipinnalla ja sen mattautuminen näkyy oikean käytön seurauksena.
- On suositeltavaa käyttää henkilökohtaisia suojaimia, kuten kumihanskoja, suojalaseja ja suojavaatetusta muun ihon suojaamiseen, kun käytät tuotetta.
- Mikäli käytät purkkimallista pakkausta, älä laita käytettyä liina takaisin alkuperäispakkaukseen. Mutta mikäli liina on vielä kostea, voit säilyttää sitä jossakin säiliössä tai esim. Minigrip pussissa maksimissaan 12 tuntia uutta käyttöä varten.

**DIR 2004/42/CE: Esivalmistelu ja puhdistus IIB/a – VOC käyttövalmisseos 850 g/l**  
**Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään 13,5 g/l VOC.**

---

## **KUIVUMISAIKA**

### **Ilmakuivaus 20 °C:ssa**

Kun pinta on mattaantunut täysin, voit ruiskuttaa fillerin 15-20 minuutin kuluttua.

---

## **YLIMAALAUUS**

Kaikki 2K polyakryylifillerit LECHLER:n valikoimista, kuten MACROFAN HS GREEN TECH FILLER ja MACROFAN AP AUTOLEVEL PRIMER.

**Älä käytä** tuotteen päälle polyesterifillereitä, 1K tai 2K kittejä. 1K fillereitä tai Energy Spray Line tuotteita.

---

## **HUOMIOT**

Pidä alkuperäispurkki tiukasti suljettuna ja vältä lämpötilan vaihteluita.

Suojele jäätymiseltä, joka vaikuttaa tuotteet tehoon peruuttamattomasti.

Kääntelee purkkia ylösalaisin säännöllisesti, jotta varmistut, että liinat pysyvät kosteana tasaisesti.

## **TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0709-GB**

**PÄIVITETTY 11/2019**

**Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700**

**EMAIL [ykkosvari@ykkosvari.fi](mailto:ykkosvari@ykkosvari.fi) - INTERNET [www.ykkosvari.fi](http://www.ykkosvari.fi)**

Kaikki tässä lomakkeessa annettu tieto on tulosta huolellisesta testauksesta ja se on oikeaa Lechlerin sen hetkisen tietämyksen mukaan. Koska olosuhteet eivät ole valmistajan kontrollissa, tässä annettu tieto on annettu ilman takuuta, joten lopullinen määräytyminen tuotteen sopivuudesta pinnalle ja käyttötapa ovat täysin käyttäjän vastuunalla. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN