




Tekniset tietolomake n° 0326-GB


POHJAMAALIT

04318 – FIX-O-DUR EC




1000 ml +
1000 ml +


Käyttöaika 20° :
24 tuntia



15-17" DIN 4
20° C:ssa



Ø 1,4 mm
4 Bar
HVL P:
Ø 1,2-1,3 mm
2 Bar
Kerrostien lukumäärä: 2



Ilmakuivaus 20°C:ssa
60 minuuttia.

KUVAUS

2K ruosteenesto etch primer, lyijy- ja kromaattivapaa.

KÄYTTÖKOHDE

Soveltuu autonmaalaukseen paljaille pinoille.

OMINAISUUDET

- Erinomainen tartunta teräslevylle, alumiinille ja kevyt seoksille, sinkitylle teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle.
- Hyvä peittokyky.
- Erittäin hyvä ruosteenesto teho.
- Kuivuu nopeasti.
- Kromaatti- ja lyijyvapaa.

MAALATTAVAN PINNAN ESIVALMISTELU

Teräs levy

Poista rasva tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW, hio mikäli tarpeellista.

Alumiini, kevyt seokset, sinkitty teräs

Poista rasva tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Ruostumaton teräslevy

Hio ja poista rasva tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Vanhat maalipinnat

Älä ruiskuta liuotinkerille pinoille.

Kitit ja polyesteriprimetit

Tuote voidaan ruiskuttaa hiotulle kitille ja polyesteriprimetille, mutta älä koskaan ruiskuta 04318 FIX-O-DUR EC –tuotetta ennen näiden tuotteiden käyttämistä.

KÄYTTÖ

Ruiskutus

Sekoitusuhde:

| | Volyymin mukaan | Painon mukaan |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| 04318 FIX-O-DUR EC | 1000 ml | 1000 g |
| 00328 FIX-O-DUR ECHARDENER -kovete | 1000 ml | 810 g |

Valmista seos EI-metalliastiassa (polyeteenimuovi tai lasiastiassa).

Käyttöaika: 24 tuntia 20 °C:ssa.
Ruiskutusviskositeetti: 15 - 17" DIN4
Ø Ilmasuutin: 1.4 mm; HVLP 1,2 – 1.3 mm
Ilman paine: 4 Bar; HVLP 2 -Bar
Kerrostien lukumäärä: 2
Suositeltu kalvon paksuus: 10-15 µ
Riittoisuus (teoreettinen arvo): 1l seos = 13 m2, kun kalvon paksuus on 10 µ
1 kg seos = 14 m2, kun kalvon paksuus on 10 µ

DIR 2004/42/CE: Pohjamaali IIB/c – VOC käyttövalmisseos 780 g/l
Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään 750 g/l VOC

KUIVUMISAIKA

Ilmakuivaus 20 °C:ssa
Pölykuiva: 8-10 min.
Käsittelykuiva: 20 min.
Täysin kuiva: 60 min.

HIONTA

Ei välttämätöntä. Joidenkin tuntien kuluttua, voidaan hieroa karhunkielen ultra fine karkeudella ennen ylimalausta.

YLIMAALAUUS

- Nitro-yhdistelmä, polyuretaani (hiontamaali tai märkää-märälle) ja polyakryyliprimetit ja sealerit Lechlerin automalausvalikoimista.
- Ennen kuin ruiskutat ilmakeivuvia akryylipolyuretaani tai uunitettavia pintamaaleja, anna primerin kuivua aina 60 minuuttia 20°C:ssa.

TEKNINEN TIETOLOMAKE N° 0326-GB - PÄIVITETTY 11/2019

MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. TÄMÄ TUOTE ON TIELIIKENNEKULKUNEUVUJEN AMMATTIMÄISEEN MAALAUKSEEN JA SE ON TARKOITETTU AMMATTIKÄYTTÖÖN.