





04122 – HI-GARD SEALER



MH100 Line
1000 g +
300 g +
200-250 g

Käyttöaika 20°C:
30-150 min.



16-18° DIN 4
at 20° C



Ø 1,3-1,4 mm
Kerrostien lukumäärä: 1-2



30 – 50µ



15-30-40 min. 20°C:ssa

KUVAUS

Läpinäkyvä akrylisealer käytettäväksi “märkää-märälle” työtavalla MACROFAN HS TOPCOAT suorakiiltomaalauksiin tai 2-kerros HYDROFAN /BSB + LECHLER kirkaslakoille tehviin metallimaalauksiin.

KÄYTTÖKOHDE

HI-GARD SEALER voidaan pinta maalata viimeistely emaleilla ilman välitöntä hiontaa (märkää-märälle työmenetelmä). Soveltuu sekä auton yli- että osamaalauksiin tai kun vaaditaan vahvaa tartuntaa. Sopii järjestelmiin, missä työ halutaan saada valmiiksi niin pian kuin mahdollista.

OMINAISUUDET

- Ei tarvitse hioa.
- Ei värjää saumoja
- Erittäin helppo käyttää.
- Tuote voidaan säilyttää 10%:n verran MACROFAN HS -järjestelmän sekoitussävyillä.
- Erinomainen tasoittuminen.
- Erinomainen tarttuvuus.
- Peittää hiontajäljet. (kuivahionta P240 hiontapaperilla - märkähionta P360) jättäen maali pinnan erittäin sileäksi.
- Voidaan ylimaalata sekä liuotin-, että vesipohjaisilla tuotteilla.

MAALATTAVAN PINNAN ESIVALMISTELU

Polyesterilastakitit

Viimeistele P240 kuivahionnalla.

On suositeltavaa eristää isommat täytöt perinteisellä sealereilla.

Teräs levy – sinkki päällysteinen teräs – alumiini

Ruiskuta 04318 FIX-O-DUR tai 05720 MONOPRIMER ruosteen esto pohjamaaliksi.

Vanhat pinnoitteet ja osat, jotka on käsitelty kataforeesillä.

Kuivahionta P240-280 hiontapaperilla tai vesihionta P360-400 paperilla ja rasvanpoisto tuotteella: 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER. Käyttö kestonuoveille tai liuotin herkille pinnoille ei ole suositeltavaa.

Muovi materiaalit (autoihin käytettävä)

Ruiskuta MAC0 tai 04363 UNIVERSAL PLAST.

Mikäli kyseessä on joustava muovi, lisää max 10% joustoainetta: 09760 filleriin. (Katso TDS n° 0281).

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

Sekoitusuhde:	UHS paino
04122 HI-GARD SEALER	1000 g
MH100-MH110-MH115-MH120 UHS HARDENERS	300 g
00740-00741-00742-00755 THINNERS AUTOREFINISHING	200-250 g

Sävytetty tuote sekoitetaan seuraavalla tavalla:

	UHS paino
04122 HI-GARD SEALER	900 g
MACROFAN HS SYSTEM BASE COLOURS	100 g
MH100-MH110-MH115-MH120 UHS HARDENERS	300 g
00740-00741-00742-00755 THINNERS AUTOREFINISHING	200-250 g

	MH100	MH110	MH115	MH120			
Käyttöaika 20 °C	2h	1,5h	1h	30 min.			

Ruiskutusviskositeetti 20 °C:ssa: 16-18" DIN 4

Ø Ilmasuutin HVLP: 1,3-1,4 mm

Ilman paine: Ruiskuvalmistajan ohjeiden mukaan.

Kerrosten lukumäärä: 1/2 + 1 täysi kerros; Kalvon paksuus: 30-50 µ

Teoreettinen riittoisuus: 1kg sekoitus=7.9 m² kun kalvon paksuus 50 µ; 1l sekoitus=9.2 m² kun kalvon paksuus 50 µ

DIR 2004/42/CE: Pohjamaali IIB/c – VOC käyttövalmisseos 540 g/l

Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään 540 g/l VOC

KUIVUMISAJAT

Haihdunta ajat ennen pintamaalin maalausta.

	Isot pinnat (T: 20-35°C)		Keskisuuret pinnat (T: 15-25°C)		Paikka korjaukset (T: 15-25°C)	
	MH100	MH110	MH115	MH120		
At 20 °C	30 min.	25 min.	20 min.	15 min.		

04122 voidaan ylimalata 8 tuntia ruiskutuksesta. Tämän ajan jälkeen se tulee kevyesti matata.

PÄÄLLEMAALAUUS

- MACROFAN HS TOPCOAT
- HYDROFAN / BSB + Lechler valikoiman kirkaslakoilla.

HUOMIOT

Kesällä, kun lämpötilat ovat 25-30°C yläpuolella ja suhteellinen ilman kosteus on suuri käyttövalmis seos saattaa muodostaa kalvon 60 minuutissa; sen vuoksi on suositeltavaa suodattaa tuote 2000 verkkoharsolla suodattimen läpi.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0309-GB PÄIVITETTY 06/2012

MAAHANTUOJA:

Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700

EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. **TÄMÄ TUOTE ON TIELIIKENNEKULKUNEUVOJEN AMMATTIMÄISEEN MAALAUKSEEN JA SE ON TÄRKEITÄ AMMATTIKÄYTTÖÖN.**