




Tekniset tiedot lomake n° 0476-GB


KITIT

05537 POLYDUR SPAT-O-FIBER FINE



1000 ml +
40 ml


Käyttöaika 20°C:
6-10 min.



1-2 kerrosta



ilmakuivaus 20° C:
25-30 min.



P40

KUVAUS

Polyesteri kitti, jota vahvistettu lasikuidulla.

KÄYTTÖKOHDE

Käytetään pieniin reikiin ja huomattaviin virheisiin runkopelleissä ja soveltuu yleisiin korjauksiin lasikuitupinnoille.

OMINAISUUDET

- Kovettuu erittäin nopeasti
- Erittäin luja.
- Soveltuu isojen virheiden täyttöön.
- Hyvä tartunta pinnoille (rauta, teräs, alumiini, lasikuitu).

PINNAN ESIVALMISTELU

Poista rasva, hio ja vasaroi reikien reunat sisälle päin.

KÄYTTÖ

Lastalla levitettävä.

Sekoitusuhde:

05537 POLYDUR SPAT-O-FIBER FINE
00281 POLYDUR HARDENER

Volymin mukaan painon mukaan

1000 ml	1000 g
40 ml	20 g

Kesällä kovetteen määrä voidaan vähentää 1%:iin painon mukaan ja talvella se voidaan lisätä 3%:iin.

Käyttöaika 20 °C: 6 – 10 min.

Siveltävien kerrosten määrä: 1 - 2

Suosittelun kalvon paksuus: min. 200 µ

DIR 2004/42/CE: Bodyfiller/stopper IIB/b – VOC käyttövalmisseos 250 g/l

Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään 200 g/l VOC

KUIVUMISAIKA

Ilmakuivaus 20 °C

Voidaan hioa 25 - 30 min. jälkeen.

HIONTA

Kuivahionta P40 karkeuksisella paperilla.

PÄÄLLE SOVELTUVAT KITIT

04461 POLYDUR CART
04380 POLYDUR ZINC
04462 POLYDUR FAST
04210 POLYFAN RUSH

ERIKOISHUOMIOT

Tuote ei tartu Wash Primereiden ja niiden kaltaisten tuotteiden päälle.

- Kovetettua kittiä ei tule pistää takaisin alkuperäisastiaan.
- Tuote tulee varastoida viileässä paikassa ja se tulee käyttää viimeiseen käyttöpäivään mennessä.
- Liiallinen kovetteen lisääminen voi aiheuttaa keltaisia läikkiä pintamaalissa.
- Varmistaakseen täydellisen tartunnan pintaan, on välttämätöntä poistaa rasva ja karhentaa teräslevy karhunkielellä tai hiontapaperilla ennen kitin lisäämistä.

POLYDUR kovettaja sisältää orgaanisia peroksideja, joilla on ärsyttävä vaikutus. Vältä kontaktia iholle ja pidä suojalaseja, mikäli mahdollista.

Pesä kädet vedellä ja saippualla käytettyäsi tuotetta.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0476-GB PÄIVITETTY 07/2007

MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Kaikki tässä lomakkeessa annettu tieto on tulosta huolellisesti suoritetuista testeistä ja kokemuksista ja ilmaisee parasta osaamistamme. Tämä lomakkeen tarkoitus on antaa ohjeita, mutta tehdas ei vastaa työntuloksista. Tuotetta tulee käyttää tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. Nämä seikat siksi, että tuotteen käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme.