




Tekniset tiedot lomake n° 0500-GB


## ENERGY SPRAY LINE - AEROSOLIT



# ENERGY LINE FAST FILLER (EL070-072-074-076-078)



Valmis käytettäväksi



Kalvon paksuus:  
40-60 µ



Ilmakuivaus 20° C:  
1-2 h.

## KUVAUS

Säilytetty 1K filleri, joka on heti käyttövalmis aerosoli tuote. Tuote on saatavilla vaalean harmaana (EL070), keltaisena (EL072), sinisenä (EL074), punaisena (EL076), sekä tumman harmaana (EL078).

## KÄYTTÖ

Erikoistuote automaalaukseen eristefilleriksi pieniin korjauksiin.

## OMINAISUUDET

- Helppokäyttöinen heti valmis tuote (aerosoli)
- Kuivuu nopeasti
- Helppo hioa
- Hyvä eristysteho
- Hyvä täyttö
- Ideaali pohjamaali värillisiin maalauksiin.

## PINNAN ESIVALMISTELU

### Vanha maalaukset

Pintamaalit, fillerit ja kitit tulee poistaa rasvasta tuotteella: 00665 HYDROCLEANER SLOW ja hioa.

### Metalli

Ruiskuta yksi harso kerros EL030 ENERGY LINE ANTICORROSIVE PRIMER.

Lisätietoa pikakorjaustyömenetelmistä lomakkeista: N° 006 ja N° 007.

## KÄYTTÖ

Ruiskutus.

**Heti valmis käyttöön.** Ravista huolellisesti 2-3 minuuttia ennen käyttöä.

Ruiskutuslämpötila: 15-30° C

Kerrosten lukumäärä: 1-2

Ruiskutus etäisyys: 20-25 cm

Haihdutus: 5-10 minuuttia 20°C:ssa

Suosittelu kalvon paksuus: 40-60 µ

**DIR 2004/42/CE: Erikoismaalit IIB/e – VOC käyttövalmisseos 840 g/l**

**Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään <840 g/l VOC**

---

## KUIVAMISAJAT

### Ilmakuivaus 20°C

Pölykuiva: 5-10 min.

Kiinnityskuiva: 20-30 min.

Hionta 1-2 tunnin jälkeen.

---

## HIONTA

**Vesi:** P500 hiontapaperi suorakiiltosävyihin ja P600-800 hionta paperi 2-kerros metallimaalauksiin.

**Kuiva:** P320 hiontapaperi suorakiiltosävyihin ja P400 hionta paperi 2-kerros metallimaalauksiin.

---

## SUOSITELLUT PÄÄLLEMAALATTAVAT

**Tuotetta EI suositella 2-kerros ja helmiäisvalkoisiin väreihin vesiohenteisen basecoat in alle.**

Tuote voidaan päällemaalata kaikilla Lechler Refinish -valikoiman pintamaaleilla.

Lisätietoa tuotteen käytöstä pikakorjauksissa saat lomakkeista: N° 006 ja N° 007.

HUOMIO: Käytön jälkeen ruiskuta putki tyhjäksi pullo alaspäin, jotta estät tukkeumat varastoinnin aiknana ennen seuraavaa käyttöä.

SÄILYVYYS 20°C:ssa: 24 kuukautta

## TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0500-GB PÄIVITETTY 02/2013

### MAAHANTUOJA:

**Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700**

**EMAIL** [ykkosvari@ykkosvari.fi](mailto:ykkosvari@ykkosvari.fi) - **INTERNET** [www.ykkosvari.fi](http://www.ykkosvari.fi)

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. TÄMÄ TUOTE ON TIELIIKENNEKULKUNEUVOJEN AMMATTIMÄISEEN MAALAUKSEEN JA SE ON TARKOITETTU AMMATTIKÄYTTÖÖN.