

## ISOLANTE SH 500 EXTRA

### Kuvaus

Vesiohenteinen tahroja eristävä maali, jossa akryylihartseja. Soveltuu vanhoille pinnoille ulkona ja sisällä, joissa savun, noen ja nikotiinin jäämiä.

Tuotteen ISOLANTE SH 500 EXTRA lisääminen blokkaa tahrat ja estää niiden tulemista pintaa seuraavien maalikerrosten jälkeen.

### PÄÄASIALLISET OMINAISUUDET

- Korkea eristysteho
- Keskiarvoinen peittokyky
- Korkea valkoisuus
- Ei kellastu
- Vähäinen haju

### TEKNISET OMINAISUUDET

- **OMINAISPAINO (ref. ASTM D1475):** 1.20 kg/l (LQ080215 BIANCO / VALKOINEN)
- **KIINTOAINEPITOISUUS (ref. ASTM D1644):** 52% painon mukaan
- **MAKSIMI PARTIKKELEIDEN KOKO (Luokitus ref. UNI EN 13300):** HIENO
- **PEITTOKYKY (Luokitus ref. UNI EN 13300):** Luokka 3 peittokyky 7 m<sup>2</sup>/l
- **KIILTO (Luokitus ref. UNI EN 13300):** MATTA

### PINNAT

- Standardi laastit
- Kipsi
- Kipsilevyt

### PINNAN ESIVALMISTELU

Pinnat joihin levität ISOLANTE SH 500 EXTRA tulee olla tiiviitä ja kuivia pintoja.

Vanhat epäyhtenäiset tai liituuntuneet pinnitteet tulee poistaa harjaamalla tai hiomalla pinta.


Poista pöly, savu tai muut epäpuhtaudet harjaamalla.

Tasoita pinnan epätasaisuus ja reiät FRAMATON STUCCOlla, vesiohenteisella tahnamaisella kitillä. Hio kitti ja laastit hiontapaperilla ja poista pöly.

Puhdista nikotiini, noki ja rasvajäämät kodinpesuaineen ja veden seoksella ja anna kuivua hyvin. Tämän jälkeen levitä suoraan ISOLANTE SH 500 EXTRA.

Puhdista kuivat vesitahrat kuivaharjaamalla. Sitten levitä suoraan ISOLANTE SH 500 EXTRA.

### TYÖSKENTELYTAVAT JA TUOTTEEN VALMISTELU







#### Työkalut:

Sivellin synteettisillä harjaksilla

Lyhyt karvainen tela

Perinteinen ruisku (Paine 3-5 Bar, Suutin 1.5-2.0 mm)

	<b>Ohennus:</b> 20% volyymin mukaan
	<b>Haihduta ennen toista kerrosta:</b> 8 h, riippuen lämpötilaolosuhteista ja ilman suhteellisesta kosteudesta.
	<b>Täysin kuiva:</b> 12 h, riippuen lämpötilaolosuhteista ja ilman suhteellisesta kosteudesta.
	<b>Riittoisuus:</b> 10 m <sup>2</sup> /l (1 kerros). Tämä arvo vaihtelee pinnan tasaisuuden ja levitystavan mukaan.

#### VOC Sisältö (ref. 2004/42/EC)

EC raja-arvo tälle tuotteelle, cat. g/BA – 2010, on VOC 30 g/l käyttövalmiille tuotteelle.  
ISOLANTE SH 500 EXTRA, käyttövalmisseos sisältää enintään VOC 30 g/l

#### HUOMIOT

Suojaa jäätymiseltä.

Tuotteen kestävyys alkuperäisastiassa +5°C - +35°C lämpötilassa on 24 kuukautta.

Tutustu käyttöturvatiidoitteeseen liittyen työhygieniaan ja terveyteen.

*HUOM! Mikäli tarvitset lisätietoa, konsultoi teknistä tukea.*

#### TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 527-GB - PÄIVITETTY 02/2023

**Maahantuoja:** Ykkösväri Oy, Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI – PUH 010 666 4700 – EMAIL [ykkosvari@ykkosvari.fi](mailto:ykkosvari@ykkosvari.fi) - [www.ykkosvari.fi](http://www.ykkosvari.fi)

Kaikki annettu tieto on tulosta huolellisesti tehdyistä testeistä ja parhaasta tietämyksestä. Tieto on annettu ohjeeksi ja se ei takaa lopputulosta. Tietoa ei voida käyttää kiistassa liittyen kuvattuun tuotteeseen, koska olosuhteet eivät ole hallinnassamme.