



## 96231 TIXOCLEAR PEARL



1000 g +  
500 g +  
100 g



Ø 1.2-1.4 -mm  
3.5-4 Bar  
Kerrosten lkm: 2



Uunitus 80°C: 40min.

Käyttöaika 20°C: 4 h

### KUVAUS

2K kiiltävä helmiäiskirkaslakka 2- ja 3- kerrosmaalauksiin.

### KÄYTTÖKOHDE

Sisustusteollisuuden kohteisiin, urheiluvälineisiin, valaisimiin, kypäriin ja moottoripyöriin. Tuotteella korkea kiilto ja hieno helmiäisefekti. Ruiskuta vain matta basecoattien päälle.

### OMINAISUUDET

- Helppo ruiskuttaa, ei pilveilyä
- Erinomainen valon ja säänkesto
- Erinomainen kiilto ja ei valu helposti
- Täyteläinen kalvo

### KÄYTTÖ

Ruiskuttamalla.

#### Sekoitusuhde:

96231 TIXOCLEAR PEARL  
00498 INDURITORE AD/MN tai  
29355 LECHSYS ACRITOP STANDARD HARDENER  
00825 LECHSYS UNIVERSAL STANDARD THINNER

#### Paino/volyymi

1000 osaa  
500 osaa

100 osaa

Pot life at 20°C: 4 hours  
Spray viscosity: 19" FORD Cup 4  
Ø Air cap: 1.2 -1.4 mm  
Air pressure: 3.5- 4 Atm  
N° of coats: 2  
Interval between coats: 5 –10 min.  
Recommended film thickness: 35-45 µ  
Application condition: 20-25°C 50-70% R.H.  
Theoretical coverage: 1 l mixture 8 m<sup>2</sup> at 45 µ  
V.O.C. of the mixture ready for use = 565 g/l

### KUIVAMISAJAT

Haihdutus: 15 min. 20°C:ssa  
Uunitus: 40 min. 80°C:ssa

---

## TEKNISET TIEDOT

KIINTOAINEPITOISUUS ASTM D 1644: 47% osaa painosta  
KOVUUS ASTM D 1522: 96 Oscillations  
KIILTO 60° ASTM D 523: 96 Kiilto

---

## TEKNIST TIEDOT LOMAKE N° 0682-GB PÄIVITETTY 10/2018

**MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700**  
EMAIL [ykkosvari@ykkosvari.fi](mailto:ykkosvari@ykkosvari.fi) - INTERNET [www.ykkosvari.fi](http://www.ykkosvari.fi)

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät ole valvontamme alaisuudessa. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.