





Tekniset tiedot lomake n° 0640-GB

**KIRKASLAKAT****09896 – MACROFAN HS 2000 SAT**

**UHS Kovettajat**  
1000 ml +  
150 ml +  
250-350 ml




16-17" DIN4  
20° C:ssa


Käyttöaika 20°C  
6-8 h



Ø 1,2-1,4 mm  
4 Bar  
HVLPL Ø 1,4 mm  
2,5 Bar  
Kerrosten lukumäärä: 2



10-15 min.



Ilmakuivaus 20°C:ssa  
Käsittelykuiva:  
2-4 h  
Täysin kuiva:  
16-24 h  
Kevyt tuunitus 60°C:  
30 min.

**KUVAUS**

2K akryyli satiinikirkaslakka.

**KÄYTTÖKOHDTE**

Soveltuu autojen ja moottoripyörien lakkaukseen, kun osat ovat jo maalattu HYDROFAN tai BSB matta basecoatilla.

**OMINAISUUDET**

- Helppo käyttää.
- Erittäin hyvä naarmuuntumisen sieto.
- Tasainen satiinipinta.
- Erittäin hyvä valon ja sään sieto.
- Soveltuu sekoitettavaksi 09890 MACROFAN HS 2000 MATT -kirkaslakan kanssa, jolloin voidaan saavuttaa eri mattaisuus asteita.

**SUBSTRATE PREPARATION**

Voidaan ruiskuttaa pinoille, jotka ovat jo maalattu HYDROFAN tai BSB Matta Basecoatilla sen jälkeen, kun maalattu pinta on haihdutettu.

Tuote voidaan ruiskuttaa suoraan ABS tai PC/ABS -pinoille, kun pinta on ensin käsitelty rasvanpoistotuotteella: 00617 PLASTIC CLEANER.

**KÄYTTÖ**

Ruiskutus.

	Painon tai volyymin mukaan	
<b>Sekoitusuhde:</b>		<b>UHS Kovettajat</b>
09896 MACROFAN HS 2000 SAT		<b>1000 osaa</b>
MH100 – MH110 – MH115 KOVETTAJAT		<b>150 osaa</b>
00740 -00741 -00742 -00755 AUTOMAALAUOHENTEET		<b>250-350 osaa</b>

Seoksen käyttöaika 20 °C:ssa: 6 - 8 h

Ruiskutus 20 °C:ssa: 16-17" DIN 4

Ø Ilmasuutin: perinteinen: 1.2 - 1.4 mm; HVLPL: 1.4 mm

Ilmanpaine: 4 Bar; HVLPL: 2.5 Bar

Kerrostien lukumäärä: 2

Suosittelun kalvon paksuus: 25 - 30 µ

Teoreettinen riittoisuus: 1 lt seos = 7.5 m<sup>2</sup>, kun kalvon paksuus on 25 µ

**DIR 2004/42/CE: Erikoispinnoitteet IIB/e – VOC käyttövalmisseos 840 g/l**  
**Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään 685 g/l VOC**

#### **KUIVUMISAJAT**

##### **Ilmakuivaus 20 °C:ssa**

Käsittelykuiva: 2-4 h

Täysin kuiva: 16-24 h

##### **Kevyt uunits 60°C:**

30 min., 10-15 min haihdutus 20 °C:ssa tai kunnes pinta tulee tasaisesti matakksi.

#### **HUOMIOT**

Jotta saavutetaan erilaisia mattaisuus/ kiiltoisuus asteita 2-kerrosmaalausprosessissa, noudata seuraavia sekoitussuhteita lakkojen, kovettajien ja ohentajien suhteen:

#### **ALUEET KOSKIEN DIREKTIIVIÄ 2004/42/CE**

<b>KIILTOISUUSASTE</b>	<b>KIRKASLAKAT</b>			<b>KOVETTAJA</b>	<b>OHENNE</b>
	<b>09890</b>	<b>09896</b>	<b>MC411/MC421</b>	<b>MH100-110-115</b>	<b>00740-1-2-755</b>
<b>ERITTÄIN MATTA (n. 10%)</b>	100			15	25-35
<b>MATTA (n. 20%)</b>	50	50		15	25-35
<b>SATIINI (n. 30%)</b>		100		15	25-35
<b>SEMI-MATTA (n. 40%)</b>		95	5	15	25-35
<b>KIILTÄVÄ</b>			100	50	0-5

#### **HUOMIO:**

Osat ovat maalattu seuraavalla tavalla:

- Matta Basecoat: HYDROFAN BASECOAT
- KIRKASLAKKA: valmistettu kovettajan ja MEDIUM ohenteen kanssa ja ruiskutettu 2 kerrosta (haihdutus kerrosten välissä, kunnes täysin matta)
- KUIVUMINEN: 30 min. 60°C:ssa.

Osoitettu kiiltoisuus asten taulukossa viittaa mittaukseen, joka toteutettu DIN67530 mukaan 60° kulmassa ja se on vain likimääräinen ja siihen vaikuttavat erilaiset parametrit (katso maalausprosessin tekniset tiedot lomake n° 024).

#### **TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0640-GB - PÄIVITETTY 10/2008**

**MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700**

EMAIL [ykkosvari@ykkosvari.fi](mailto:ykkosvari@ykkosvari.fi) - INTERNET [www.ykkosvari.fi](http://www.ykkosvari.fi)

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. TÄMÄ TUOTE ON TIELIIKENNEKULKUNEUVUJEN AMMATTIMÄISEEN MAALAUKSEEN JA SE ON TARKOITETTU AMMATTIKÄYTTÖÖN.