



## LS903 (29903) 1K MATT BASE




1000 ml +  
500 ml



16-18" DIN4  
20° C:ssa



Ø 1,2 mm  
3,5-4 Bar  
Kerrosten lkm: 2-3  
Paine  
3,5 Bar



Ilmakuivaus 20°C:ssa:  
25-30 min.

### KUVAUS

1K akryyli basecoat lakattaviin kohteisiin.

### KÄYTTÖKOHDE

Teollisuuden tuotantoprosesseihin, teollisuus ja maatalousajoneuvoihin.

### OMINAISUUDET

- Kuivuu nopeasti.
- Helppo ruiskuttaa ja saadaan tasainen mattapinta.
- Erinomainen valonkesto.
- Monikäyttöinen tuote.

### PINNAN ESIVALMISTELU

**ABS-PP-PA(NYLON)-PU:** Poista rasva tuotteella 00617 PLASTIC CLEANER ja ruiskuta tuote 29920 MULTIPLAST PRIMER

**Metalli:** Hionta ja rasvanpoisto tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW, ruiskuta epoksiprimeri (LS107 EPOXY PRIMER – LS175 EPOFAN PRIMER R-EC – LS109 ACRIPUR PRIMER), jonka jälkeen hionta karkeudella P400. Voidaan käyttää myös välituotteena fillereitä, kuten LS105 HI-BUILD FILLER tai LS204 IS FILLER HBF.

**Katso tekniset ohjeet muovin esivalmisteluun ennen maalaustyön aloittamista.**

### KÄYTTÖ

Ruiskutus.

#### Sekoitusuhde:

LS903 1K MATT BASE(valmistettu sideaineesta 29903)  
00825 (standard) – 00824 (slow-hidas) LECSHSYS ohenteet

#### Painon ja volyymin mukaan

1000 osaa  
500 osaa

Ruiskutusviskositeetti 20 °C: 16-18" DIN4

Ø Ilmasuutin: 1.2 mm

Ilmanpaine: 3.5 - 4 Bar

Kerrosten lukumäärä: 2 - 3

Kalvon paksuus: 20-30 µ

Teoreettinen riittoisuus: 1kg seos = 5.7 m<sup>2</sup>, kun kalvon paksuus on 25 µ

1 l seos = 5.4 m<sup>2</sup> kalvon paksuus on 25 µ

V.O.C. (keskiarvoinen) käyttövalmistuote: ~ 765 g/l

---

## KUIVUMISAIKA

Anna kuivua 25-30 minuuttia 20°C:ssa ennen lakan ruiskuttamista.

---

## LAKKAUS

Teollisuuden akryylikirkaslakat 2-kerrosmaalauksiin:

96390 ACRIFAN CLEAR COACH

96598 AGRIPLAST CLEAR MATT 20^

09852 CERAMIC CLEAR

31575 CLEAR SOFT MATT TH

## TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0513-GB

PÄIVITETTY 11/2008

**Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700**

**EMAIL** [ykkosvari@ykkosvari.fi](mailto:ykkosvari@ykkosvari.fi) - **INTERNET** [www.ykkosvari.fi](http://www.ykkosvari.fi)

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät ole valvontamme alaisuudessa.