



ISO5 (TK500) ISOFAN HS TOPCOAT



1000 ml +
500 ml +
200-250 ml

Käyttöaika 20° C:
3h.



18-22" DIN 4
20° C:ssa



Ø 1.2-1.4 mm
3.5-4 bar
HVLP:
2-2.5 bar
Kerrostien lkm: 1 + 1



Ilmakuivaus 20°C
Käsittelykuiva: 5-6 h
Täysin kuiva: 7 päivää
Kevyt uunitus 60° C:
30 min.

KUVAUS

2:1 2K akryyli HS pintamaali, jolla hyvä esteettinen pinta.

KÄYTTÖKOHDE

Pintamaali teollisuus ajoneuvoille, rekoille, busseille, kylmä varastoille, yleisteollisuudelle sekä laivoihin.

KUVAUS

- Erittäin esteettinen ja kiiltävä pinta.
- Helppo ruiskuttaa erityisesti isoille pinnoille.
- Turvallinen käyttää.
- Hyvä valon ja säänkesto.
- Hyvä peittokyky.
- Joustava.
- Hyvä kiillottaa.

PINNAN ESIVALMISTELU

Voidaan ruiskuttaa seuraavien pohjamaalien päälle:

- ISO1 ISOFAN HS PRIMER M/M* ja K/K* työmenetelmillä hiottuna P320 paperilla
- ISO2 ISOFAN HS SEALER M/M* ja K/K* työmenetelmillä hiottuna P320 paperilla
- ISO3 ISOFAN HS FILLER
- LS109 (29109) ACRIPUR PRIMER
- LS107 (29107) EPOXYPRIMER
- 04384 EPOFAN PRIMER R-EC
- *M/M = märkää-märälle ja K/K = kuivaa-kuivalle

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

Sekoitusuhde:

ISO5 ISOFAN HS TOPCOAT (valmistettu sideaineesta:TK500)
TH 710 ULTRA HS STANDARD HARDENER tai
TH 715 ULTRA HS FAST HARDENER
00824 (Slow)-00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNERS

Painon mukaan/ voluumin mukaan

1000 osaa
500 osaa

200-250 osaa

Käyttöaika 20 °C: 3 h, kun käytetään kovettajaa TH 710
Ruiskutusviskositeetti 20 °C:ssa : 20 - 22" DIN 4
Ø Ilmasuutin: perinteinen 1,4 mm; HVLP 1,2 - 1,4 mm
Ilman paine: perinteinen 4 bar; HVLP 3.5-4.0 bar

Kerrostien lukumäärä: 1+1
Suositeltu kalvon paksuus: 40 - 50 µ
Teoreettinen riittoisuus: 1 kg seos = 7 - 8,5 m2 kun kalvon paksuus on 50 µ

VOC (keskiarvoinen) käyttövalmisseos 500 g/l
Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää noin 500 g/l VOC

KUIVUMISAIKA

Ilmakuivaus 20 °C
Pölykuiva: 60-65 min.
Käsittelykuiva: 5-6 h
Täysin kuiva: 7 päivää

Kevyt uunitus 60°C
30 min. (30 min. Jälkeen haihdutus huonelämpötilassa)

Täydellinen kovettuminen tapahtuu seuraavassa 3-4 päivässä.
Talviaikaan suositellaan uunitusta.

HUOMIOT

Talviaikaan, kun lämpötila on alhainen ja ilman kosteus on korkea (T < 15°C) voidaan havaita merkittävä kiillon vähenemistä, kun maalataan ohuita kerroksia: tällainen ilmiö voidaan havaita ensimmäisen kerroksen jälkeen haihdutuksen aikana. Tällaisessa tapauksessa ruiskuta toinen kerros ja uunita 30 minuuttia 60°C:ssa. Uunituksen jälkeen kalvo kiiltää taas.

Lisää talvella 09167 SPEED-O-DRY ADDITIVE max. 5% nopeuttaaksesi ilmakuivausta.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0623-GB
PÄIVITETTY 05/2008

MAAHANTUOJA:
Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta.