


09889 NEW CLEAR COAT MS




1000 g +
500 g +
100 g

Käyttöaika 20°C:
3 - 6 h



Ø1.2-1.4 mm
3.5-4 Bar
Kerrosten lkm: 2



Ilmakuivaus 20°C:
Pölykuiva: 15 -20 min.
Käsittelykuiva: 4-8 h
Täysin kuiva: 24 h
Kevyt uunitus 60°C:
Käsittelykuiva: 30 min
Täysin kuiva: 60 min
Kevyt uunitus 80°C: 40 min

KUVAUS

2K nopeasti kuivuva kirkaslakka.

KÄYTTÖKOHDE

Soveltuu hyötyajoneuvojen, kuten myös teollisesti valmistettujen muovi- ja metallituotteiden lakkaukseen. Ruiskuta vain matta basecoattien päälle.

OMINAISUUDET

- Helppo ruiskuttaa
- Erinomainen täyteläinen kalvo ja kiito
- Erinomainen säänkesto
- HS tuote

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

Sekoitusuhde:

	Paino
09889 NEW CLEARCOAT MS	1000 g
29355 LECHSYS ACRITOP STANDARD HARDENER tai 00498 INDURITORE AD/MR tai 29356 LECHSYS ACRITOP FAST HARDENER	500 g
00622 DILUENTE AB/CM tai 00825 LECHSYS UNIVERSAL STANDARD THINNER	100 g

Käyttöaika 20°C : 3-6 h riippuen käytetystä kovettajasta

Ruiskutusviskositeetti: 18-20" FORD Cup 4

Ø Ilmasuutin: 1.2 -1.4 mm

Ilmanpaine: 3.5- 4 Bar

Kerrosten lukumäärä: 2

Väli kerrosten välissä: 5 -10 min.

Suositteltu kalvon paksuus: 30-40 µ

Ruiskutusolosuhteet : 20-25°C 50-70% suhteellinen ilmankosteus

Teoreettinen riittäisyys: 1kg seos: 10 m² , kun kalvon paksuus 40 µ

V.O.C. käyttövalmiille seokselle = 544 g/l

KUIVAMISAJAT

Ilmakuivaus 20°C

Pölykuiva: 15-20 min
Käsittelykuiva: 4-8 h riippuen käytetystä kovettajasta
Täysin kuiva: 24 h
Kevyt uunitus 60°C
Käsittelykuiva: 30 min
Täysin kuiva 60 min
Kevyt uunitus 80°C
Täysin kuiva: 40min

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0592-GB
PÄIVITETTY 10/2018

Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Kaikki tässä lomakkeessa annettu tieto on tulosta huolellisesti suoritetuista testeistä ja kokemuksista ja ilmaisee parasta osaamistamme. Tämä lomakkeen tarkoitus on antaa ohjeita, mutta tehdas ei vastaa työntuloksista. Tuotetta tulee käyttää tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. Nämä seikat siksi, että tuotteen käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme.VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.