



LS108 (29108) EPOPRIMER 1 K



1000 ml +
100-200 ml




20-25° DIN4
20° C:ssa



Ø 1,4 mm
4 Bar

Kerrosten lkm: 2



Ilmakuivaus 20° C:ssa
Kosketus kuiva,
käsittelykuiva: 4-5 h
Täysin kuiva: 48 h

KUVAUS

1K ruosteenesto epoksi-esteri primer. Kromaatti- ja lyijyvapaa.

KÄYTTÖKOHDE

Soveltuu tartunta primeriksi suoraan metallille teollisuuteen ja kuorma-automaalaukseen.

OMINAISUUDET

- Helppo ruiskuttaa
- Nopea ilmakuivaus
- Hyvä tartunta seuraaville pinnoille:
 - Teräs
 - Sinkitty teräs
 - Alumiini ja kevyt metalliseokset
- Hyvä ruosteenestoteho

PINNAN ESIVALMISTELU

Musta teräslevy: mikro-hiekkapuhalla, hio.

Teräs: poista rasva huolellisesti tuotteella: 00695 SILICONE REMOVER SLOW, ja hio.

Alumiini ja sen seokset: poista rasva huolellisesti tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW. Hiekkapuhalla tai hio tai hiero.

Sähkögalvanisoitu teräs: poista rasva tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Kuuma upotettu galvanisoitu teräs: poista rasva tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW sitten hio tai hiero.

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

Sekoitusuhde:

LS108 EPOPRIMER 1K (valmistettu sideaineesta 29108)
00824 (Slow)-00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNERS

Volyymin tai painon mukaan

1000 osaa
100-200 osaa

Ruiskutusviskositeetti 20 °C: 20-25° DIN 4

Ø ilmasuutin: 1,4 mm

Ilman paine: 4 bar

Kerrostien lukumäärä: 2

Suosittelun kalvon paksuus: max. 50 µ

Teoreettinen riittoisuus: 1 kg tai 1 l seos = 5,5-6,5 m², kun kalvon paksuus 50 µ

V.O.C. (keskiarvoinen) käyttövalmiille seokselle: ~ 520 g/l

KUIVAMISAIKA

Ilmakuivaus 20 °C

Pölykuiva: 20-30 min.

Kosketuskuiva, käsittelykuiva: 4-5 h

Täysin kuiva: 48 h

SUOSITELTAVAT YLIMAALAUSTRUOTTEET

Tuote voidaan ylimalata synteettisillä tuotteilla (SYNTOLACK) ja polyuretaani tuotteilla (ISOLACK) 3- 24 tunnin kuluessa 20°C:ssa ilman hiontaa riippuen ruiskutetun kalvon paksuudesta. Voidaan ylimalata nitroyhdistelmä pintamaalilla (NITRON), mutta ensin pitää suorittaa soveltuvuustesti.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0460-GB - PÄIVITETTY 11/2008

MAAHANTUOJA:

Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700

EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät ole valvontamme alaisuudessa. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.