

Q136137 MANTOPLAST FLOOR PRIMER INCOLORE

Korkeasti läpäisevä vesiohenteinen epoksipolyamidi primer teollisuusbetonilattioille tai yleisesti mineraalipinnoille ennen seuraavien tuotteiden käyttöä MANTOPLAST FLOOR tai MANTOPLAST HYDRO ONE DAY.

Ominaisuudet

OMINAISPAINO: 1,04 kg/l Q136137 - 1,08 kg/l Q136138


KIINTOAINEPITOISUUS: 28% (painon mukaan) KÄYTTÖVALMISTUOTE Q136137 + Q136138 + VESI

KÄYTTÖAIKA: 90 MINUUTTIA

VOC sisältö

EC raja-arvo tälle tuotteelle, kategoria J/BA – 2010, on 140 g/l VOC käyttövalmistuote. Tuote Q136137 MANTOPLAST FLOOR PRIMER INCOLORE, käyttövalmisseos sisältää VOC enintään 140 g/l


Käyttö




Telo: lyhyt nukkainen tela




SEKOITUSSUHDE: 0,75 l Q136137 + 1,00 l Q136138 – SEOS TULEE SEKOITTAA HUOLELLISESTI 3-4 MINUUTIN AJAN SEKOITUSPORALLA. LISÄÄ 2L VETTÄ JA JATKA SEKOITTAMISTA.



Väli ennen toista kerrosta: 24 h, tämä aika riippuu lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja levitetystä kalvon paksuudesta.



Täysin kuiva: 24 h, tämä aika riippuu lämpötilasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja levitetystä kalvon paksuudesta.



Riittoisuus: 10 m²/l 1 kerros. Tämä arvo vaihtelee riippuen maalattavasta pinnasta, käyttötavasta ja levitetyn kerroksen paksuudesta. **Koko määrälle (kovete+ohenne+vesi) riittoisuus on 37 m²/kerros.**

Ennen käyttöä

Pinnat: Raaka betony tai tai betony lattia, joka käsitelty kuorintakoneella, klinker tai serizzo. Muun tyyppisille pinnoille on ensiarvoisen tärkeää suorittaa testi pienelle lattia-alalle.

Pinnan esikäsittely:

Kaikkien pintojen tulee olla täysin puhtaita ja kuivia (pinnan kosteusprosentti alle 4%, täysin puhtaita rasvasta ja pölystä. Pinnan huokoisuus voidaan arvioida kaatamalla pinnalle hieman vettä, jos ne pysyvät pinnalla, pinta ei ole huokoinen.

HUOKOINEN SEMENTTI: Puhdista huolellisesti pölystä. Mikäli pinnalla on rasvatahdoja, puhdista huolellisesti alkaline tai happopohjaisella pesuaineella (älä käytä liikaa vettä) ja anna kuivua täysin. Lattioissa, joissa pinttyneitä tahroja (rasva jäämiä), on suositeltavaa käsitellä mekaanisesti hiomalla. Mikäli pinnat ovat hieman kalkkiintuvia, jotka ovat liian imeviä, lisää kerros MANTOPLAST FLOOR PRIMER INCOLORE Q136137+Q136138.

KUORINTAKONEELLA KÄSITELTY BETONI: Puhdista huolellisesti märällä pyyhkellä, joka kastettu vesi-hydrocloridiseokseen 4:1 (älä käytä liikaa vettä) ja anna kuivua. Lattioissa, joissa pinttyneitä tahroja (rasva jäämiä), on suositeltavaa käsitellä mekaanisesti hiomalla, jonka jälkeen lisää kerros MANTOPLAST FLOOR PRIMER INCOLORE Q136137+Q136138.

KLINKERLAATAT: Puhdista huolellisesti märällä pyyhkellä, joka kastettu vesi-hydrocloridiseokseen 4:1 (älä käytä liikaa vettä) Lattioissa, joissa pinttyneitä tahroja (rasva jäämiä), on suositeltavaa käsitellä mekaanisesti hiomalla, jonka jälkeen lisää kerros MANTOPLAST FLOOR PRIMER INCOLORE Q136137+Q136138.

VANHAT PINNAT: Hio P220 karkeuksisella paperilla ja puhdista pölystä.

SERIZZO TYYPINEN GRANIITTI: Puhdista huolellisesti pölystä ja lisää kerros MANTOPLAST FLOOR PRIMER INCOLORE Q136137+Q136138.

Huomiot

ÄLÄ KÄYTÄ TUOTETTA ALLE 10°C LÄMPÖTILASSA.

SEOS TULEE SEKOITTA HUOLELLISESTI PORASEKOITTAJALLA.

Suojaa jäätymiseltä.

Tuotteen säilyvyys alkuperäisastiassa ja varastoituna +5° - +35°C on 24 kk.

HUOM! Kysy tarvittaessa lisätietoa tai tee testi pienelle pinnalle..

Maahantuoja: Ykkösväri Oy, Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI – PUH 010 666 4700 – EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi

Kaikki annettu tieto on tulosta huolellisesti tehdyistä testeistä ja parhaasta tietämyksestä. Tieto on annettu ohjeeksi ja se ei takaa lopputulosta.

Tietoa ei voida käyttää kiistassa liittyen kuvattuun tuotteeseen, koska olosuhteet eivät ole hallinnassamme.

10/2018