



96230 TIXO KLARLACK 09




1000 g +
500 g +
100 g



Ø1.2-1.4 -mm
3.5-4 Bar
Kerrosten lkm: 2



Kevyt uunitus 80°C:
40'



Käyttöaika 20°C:
4 h

KUVAUS

2K akryyli kirkaslakka.

KÄYTTÖKOHDE

Teollisuuskohteiden ajoneuvojen ja teollisesti valmistettujen kohteiden maalaus. Ruiskuta vain matta basecoatien päälle.

OMINAISUUDET

- Mahdollisuus saada aikaan erinomaisen korkea täyttö.
 - Helppo ruiskuttaa
 - Kuivuu nopeasti
 - Erittäin hyvä valon ja sään kesto
 - Erittäin hyvä vertikaalinen pysyvyys → ei valu helposti
- Hyvä täyteläinen kalvo

KÄYTTÖ

Ruiskuttamalla

Sekoitusuhde:

96230 TIXO KLARLACK 09
00498 INDURITORE AD/MR or
29355 LECHSYS ACRITOP STANDARD HARDENER
31311 INDUTORE CLEAR COAT* (kovettaja)
00825 LECHSYS UNIVERSAL STANDARD THINNER

Painon/volyymin mukaan

1000 osaa
500 osaa

100 osaa

***kovettajalla 31311 tarjoaa mahdollisuuden suurempaan pinnan kovuuteen ja parempaan naarmuuntumisen keston: näin kalvo on myös jäykempi. Arvioi kovettajan valinta sen mukaan, mitä vaatimuksia teollisesti valmistetulla kohteella tai sen käyttötarkoituksella on.**

Käyttöaika 20°C : 4 h

Ruiskutusviskositeetti : 20" Ford Cup 4

Ø Ilmasutin: 1.2 -1.4 mm

Ilman paine 3.5- 4 Bar

Kerrosten lukumäärä: 2

Väli kerrosten välissä : 5 –10 min.

Suosittelun kalvon paksuus: 35-45 µ

Ruiskutusolosuhteet : 20-25°C 50-70% suhteellinen ilman kosteus.

Teoreettinen riittäisyys: 1 kg seos: 8 m², kun kalvon paksuus 45 µ

V.O.C. Käyttövalmiille seokselle = 565 g/l

KUIVUMISAIKA

Haihdutus : 15min 20°C:ssa
Uunitus: 40 min 80°C:ssa

TEKNINEN TIETO

KIINTOAINEN SISÄLTÖ ASTM D 1644: 47% osaa painosta
SPESIFINEN PAINO ASTM D1475: 0.995 g/ml
KIILTO 60° ASTM D 523: \geq 80 Kiilto

MATTA & KIILTOASTETAULUKKO

Tämän taulukon avulla saat aikaan eri kiiltoasteita.:

	96216 ACRIFLEX INCOLORE EXTRA MATT	96204 ACRIFLEX INCOLORE MATT	96598 ACRIPLAST CLEAR SEMIOPACA	98166 ACRIPLAST CLEAR SEMI Glossy	96230 TIXO KLARLACK 09	SEKOITUSSUHDE	
						KOVETTAJA	OHENNE
EXTRA MATTA 1/3KIILTO	1000 osaa					Katso TTL N°0690	
MATTA 3/7KIILTO		1000 osaa				Katso TTL N°0596	
KESKI MATTA 7/15 KIILTO		950 osaa			50 osaa	00271 – 200 osaa	00824-00825 100 osaa
SATIINI MATTA 15/25 KIILTO			1000 osaa			Katso TTL N° 0508	
KESKI KIILTÄVÄ 30/45 KIILTO				1000 osaa		Katso TTL N° 0711	
KIILTÄVÄ 50/75 KIILTO			800 osaa		200 osaa	29355 -200 osaa	00824-00825 – 200 osaa
HIGH GLOSSY \geq 80 KIILTO				1000 osaa		Katso TTL N°0657	

VAROITUS

On suositeltavaa valmistaa seos vasta, kun tuote tulee käyttöön.
On suositeltavaa varastoida tuotetta 30°C alhaisemmassa lämmössä.
Älä säilytä tuotetta suorassa auringon paisteessa.

Lopullinen kiilto riippuu kalvon paksuudesta, matta basecoatista, haihdutuksesta ja kuivausajasta ja kuivausolosuhteista.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0657-GB PÄIVITETTY 10/2018

MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät ole valvontamme alaisuudessa. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.