





Tekniset tiedot lomake n° 0530-GB

KITIT

04465 - POLYDUR PLASTIC




1000 ml +
30-50 ml



1-2 kerrosta



Ilmakuivaus 20°C:ssa:
20-30 min.



P180

Käyttöaika 20° C:ssa:
4-5 min.

KUVAUS

Tumman harmaa lastalla levitettävä kitti, joka soveltuu muoviosien korjaukseen autoissa ja hyötyajoneuvoissa.

KÄYTTÖKOHEET

Soveltuu pienien lommojen ja naarmujen korjaukseen muoviosissa.

OMINAISUUDET

- Erinomainen jousto.
- Erittäin hyvä tartunta auton muovi- ja lasikuituosiin.
- Helposti lastalla levitettävä.
- Helppo hioa.
- Hyvä täyttöteho.
- Kovettuu erittäin nopeasti.

PINNAN ESIVALMISTELU

Muoviosat

Poista rasva tuotteella 00617 PLASTIC CLEANER. Hio korjattavat alueet karkeudella P180. Mikäli kyseessä polypropeeni osa (PP-EPDM), laita pohjalle tuote EL010 PLASTIC PRIMER tai 05781 CLARPRIMER tartunnan edistäjäksi ja sitten lisää POLYDUR PLASTIC.

KÄYTTÖ

Lastalla levitys.

Sekoitusuhde:

	määrä	paino
04465 POLYDUR PLASTIC	1000 ml	1000 g
HARDENER (kovettaja)	30-50 ml	20-30 g

Kesäaikaan kovettajaa tulee käyttää korkeintaan 2% suhteessa painoon, kun taas talvella kovettajan määrää voidaan kasvattaa 3%:iin.

Käyttöaika 20 °C:ssa: 4-5 min.

Kerrosten lukumäärä: 1 + 1 viimeistelykerros

Suosittelun kalvon paksuus: min. 200 µ

DIR 2004/42/CE: Bodyfiller/stopper IIB/b – VOC käyttövalmiste 250 g/l

Tämän tuotteen käyttövalmiste sisältää enintään 200 g/l VOC

KUIVUMISAJAT

Hiottavissa 20-30 min., kun lämpötila 20 °C.
I.R. kuivain (kuivumisajat riippuvat lampoon tehosta).

HIONTA

Kuivahio P180 karkeuksisella paperilla.

PÄÄLLÄMAALAUUS

Ruiskuta aina asiaan soveltuva LECHLER primer ennen pintamaalin ruiskuttamista.

HUOMIOT

- Tämä tuote ei tartu Wash Primereille tai sen kaltaisille tuotteille
- Kovetettua tuotetta ei tule laittaa takaisin alkuperäisastiaan.
- Tuote tulee säilyttää viileässä.
- Mikäli kovetetta lisätään liikaa voi tämä aiheuttaa peroksiidivuotoa.
- Jotta taataan täydellinen tartunta, on ensiarvoisen tärkeää, että muovi on puhdas ja käsiteltävät alueet on hiottu P180 karkeuksisella hiontapaperilla.

Kovetteen(HARDENER) sisältämä peroksiidi aiheuttaa ärsytystä. Vältä kontaktia ihoon ja käytä suojalaseja. Pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä tuotteen käyttämisen jälkeen.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0530-GB PÄIVITETTY 07/2007

MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700 -
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta.