




Tekniset tiedot lomake n°0349-GB

PRIMERIT

04363 - UNIVERSALPLAST



1000 ml +
500 ml

Käyttöaika 20° C:
48 tuntia



Ø 1,4 mm
4 Bar
Kerrostien lkm: 1



Kuivumisaika 20° C:
30-60 min.

KUVAUS

2K tartuntaprimeri, joka valmistettu erityisistä polyolefiini hartseista ja polyuretaani elastomeereistä.

KÄYTTÖKOHEET

Tartunnan edistäjä kaikenlaisille muoveille, joita tavallisesti käytetään autosektorilla.

PRFV-GFK, SMC, BMC, ZMC

Esikyllästetyllä polyesterillä vahvistettu lasikuitu.

PFO-NORYL

Polyfenyleenioksidi.

PC (autoissa käytettävä)

Polykarbonaatti. Vältä tartuntaprimerin käyttöä kypäriin, jotka ovat PC:tä.

ABS

Akryyli-Butadieeni-Styreeni

PP-EPDM

Muunneltu polypropyleeni

PUR

Kova polyuretaanivaaho

PUR FLEX

Joustava polyuretaanivaaho

RIM

Kiinteä polyuretaani

PVC

Polyvinyyli kloridi

PA-NYLON

Polyamidi

PBTF-POCAN

Polybutyleenitereftalaatti

OMINAISUUDET

- Erinomainen tartunta muovimateriaaleille
- Helppo ruiskuttaa
- Helppo käyttää
- Riittoisa
- Kuivuu nopeasti

PINNAN ESIVALMISTELU

Poista rasva huolellisesti tuotteella 00617 PLASTIC CLEANER ja sitten tuotteella 00699 HYDROCLEANER / 00665 HYDROCLEANER SLOW, jotta saadaan aikaan antistaattinen efekti.

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

Sekoitussuhde:

volyymien ja painon mukaan

00363 UNIVERSALPLAST

1000 osaa

00163 UNIVERSALPLAST HARDENER

500 osaa

Seos ei tarvitse ohennetta.

Käyttöaika 20 °C: 48 tuntia

Ø Ilmasuutin: 1,4 mm

Ilmanpaine: 4 Bar

Kerrosten lukumäärä: 1 harso

Suosittelun kalvon paksuus: 5 - 10 µ

Teoreettinen riittoisuus: 1 kg seos = 4,3 m², kun kalvon paksuus on 5 µ
1 l seos = 4 m² kun kalvon paksuus on 5 µ

V.O.C. käyttövalmisseos: 811 g/l

Tuotteen direktiivi 2004/42/CE

KUIVUMISAIKA

Ilmakuivaus 20 °C: 30 - 60 min.

PÄÄLLEMAALATTAVAT

Voidaan ylimaalata LECHLER valikoiman 2K fillereillä ja seuraavilla pintamaaleilla:

- HYDROFAN+MACROFAN UHS KIRKASLAKAT
- MACROFAN PINTAMAALI

Tuotteen MACROFAN MAC5 ruiskuttaminen suoraan UNIVERSALPLAST päälle ei ole suositeltavaa.

Joustaville muoveille lisää filleriin 10% 09760 FLESSIBILIZZANTE joustoainetta, 20-25%pintamaaliin ja MACROFAN lakoille (pois sulkien värimassa).

HUOMIOT

Ei sovellu Polyeteenin (PE) päälle, jota esiintyy mm joissakin moottoripyörän tankeissa.

Käytettäessä tuotetta muille, kun mainituille muoveille, konsultoi tehtaan teknistä tukea.

HUOMIO: Mahdollinen kovetteen 00163 kellastuminen ei vahingoita tuotteen teknisiä ominaisuuksia.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0349-GB - PÄIVITETTY 11/2019

MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700

EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät ole valvontamme alaisuudessa. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.