



96216 ACRIFLEX INCOLORE EXTRA MATT



1000 g +
200 g +
100 g



Ø1.2-1.4 mm
4 Bar
Kerrosten lkm: 2-3



Kevyt uunitus 80°C: 40 min

Käyttöaika 20°C:
4 h

KUVAUS

2K extra matta akrylikirkaslakka.

KÄYTTÖKOHDDE

Soveltuu pienien kohteiden lakkaukseen sisustus-, urheilu, auto- ja moottoripyörateollisuudessa. Voidaan ruiskuttaa vain matta basecoatien päälle.

OMINAISUUDET

- Tasainen matta pinta.
- Erinomainen valon ja säänkesto
- Erinomainen hankaamisen ja naarmun kesto.

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

Sekoitusuhde:

96216 ACRIFLEX INCOLORE EXTRA MATT
00271 SOFT LPL HARDENER tai
00421 INDUTORE X 19490 *
00824 LECHSYS UNIVERSAL THINNER SLOW

Paino/volyymi

1000 osaa
200 osaa
300 osaa
100 osaa

*kun ruiskutetaan 96216 sparkling glas basecoatien 66009-021-022 päälle, käytä ainoastaa 00421 kovetetta.

Käyttöaika 20°C : 3 h

Ruiskutusviskositeetti: 19" Ford Cup 4

Ø Ilmasuutin: 1.2 -1.4 mm

Ilmanpaine: 4 Bar

Kerrosten lukumäärä: 2-3

Suosittelu kalvon paksuus: 25-30 µ

Ruiskutusolosuhteet : 20-25°C , suhteellinen ilmankosteus 50-70%

Teoreettinen riittoisuus: 1kg seos: 10 m² , kun kalvon paksuus 30 µ

V.O.C. käyttövalmiille seokselle = 567 g/l

KUIVAMISAJAT

Haihdutus 20°C 10-15 min

Kevyt uunitus 80°C 40min

TEKNISET TIEDOT

KUIVA-AINE SISÄLTÖ ASTM D 1644: 45% osaa painosta
KOVUUS ASTM D 1522: 20 Värähtely
KIILTO 60° ASTM D 523: 1/3 Kiilto

MATTA- & KIILTOASTETAULUKKO

	96216 ACRIFLEX INCOLORE EXTRA MATT	96204 ACRIFLEX INCOLORE MATT	96598 ACRIPLAST CLEAR SEMIOPACA	96230 TIXO KLARLACK 09	SEKOITUSSUHDE	
					KOVETTAJA	OHENNE
MATTA 3/7 KIILTO	1000 osaa					KATSO TTL N°0690
KESKI MATTA 7/15 KIILTO		1000 osaa				KATSO TTL N°0596
SATIINI 15/25 KIILTO			1000 osaa			KATSO TTL N°0508
KESKI KIILTÄVÄ 30/45 KIILTO			900 osaa	100 osaa	29355 200 osaa	00824-00825 200 osaa
KIILTÄVÄ 50/75 KIILTO			800 osaa	200 osaa	29355 200 osaa	00824-00825 200 osaa
KORKEA KIILTO ≥80 KIILTO				1000 osaa		KATSO TTL N°0657

HUOMIOT

Mikäli kuivuminen tapahtuu alle 80°C:ssa, pintaa ei tule altistaa rajuille olosuhteille ensimmäisinä päivinä maalauksen jälkeen. Kunnes pinta on saavuttanut täydellisen kovettumisen, vältä pesemistä, kuten myös voimakkaita ilmankosteusolosuhteita, kuten kastetta, pakkasta ja aggressiivisiä tekijöitä (sumu, pesuaineet, tiesuola).

VAROITUS

On suositeltavaa valmistaa seos vasta juuri ennen käyttöä.

Lopullinen kiilto voi vaihdella ruiskutetusta kalvon paksuudesta, basecoat tyypistä, haihdutuksesta, kuivamisajoista sekä olosuhteista riippuen.

**TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0690-GB
PÄIVITETTY 10/2018**

Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Kaikki tässä lomakkeessa annettu tieto on tulosta huolellisesti suoritetuista testeistä ja kokemuksista ja ilmaisee parasta osaamistamme. Tämä lomakkeen tarkoitus on antaa ohjeita, mutta tehdas ei vastaa työntuloksista. Tuotetta tulee käyttää tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. Nämä seikat siksi, että tuotteen käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.

Tekniset Tiedot Lomake n° **0690-GB**

KIRKASLAKAT