



## LS190 (29190) BASECOAT




1000 ml +  
700-1000 ml



14-15" DIN 4  
20° C:ssa



Ø 1,2-1,4 mm  
Kerrosten lkm: 2-3



Ilmakuivaus 20°C:  
20-30 min. - 24 h

### KUVAUS

Matta basecoat solid ja 2-kerros metallimaalauksiin (päälle maalataan akryylikirkaslakka).

### KÄYTTÖKOHDE

Soveltuu teollisuuskappaleiden maalukseen ja kuorma-automaalukseen.

### OMINAISUUDET

- Kuivuu nopeasti läpikuivaksi
- Helppo ruiskuttaa
- Erinomainen riittoisuus ja peittokyky
- Hyvä kesto ja kiilto lakkauksessa

### PINNAN ESIVALMISTELU

Voidaan ruiskuttaa polyuretaanille, polyakryylille ja epoksi primereille/ fillereille (IS FILLER HBF-EPOXYPRIMER – EPOFAN PRIMER R-EC - HI-BUILD FILLER), jotka voidaan kuivahioa paperilla karkeudella P400 ja rasvan poisto tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

### KÄYTTÖ

Ruiskutus.

**Sekoitusuhde:**

**voluumi ja paino**

LS190 BASECOAT (valmistettu sideaineesta 29190)

1000 osaa

00825 (Standard)-00824 (Slow) LECHSYS UNIVERSAL THINNERS

700-1000 osaa

Ruiskutusviskositeetti 20 °C: 14-15" DIN 4

Ø Ilmasuutin: 1,2-1,4 mm

Ilman paine: 3,5-4 Bar

Kerrosten lukumäärä: 2-3

Teoreettinen riittoisuus: 1 kg tai l seos = 5 m<sup>2</sup>, kun kalvon paksuus on 25µ

V.O.C. käyttövalmiille seokselle: ~ 820 g/l

HUOM! Ruiskuta yksi harso, jota seuraa yksi täysi kerros. Viimeistele maalaus ruiskuttamalla toinen täysikerros. Metalliväreille ruiskuta yksi märkää-märälle tasainen kerros hieman kauempaa pinnasta.

### KUIVUMISAJAT

Haihduta ennen lakkausta: 20-30 min. → 24 tuntia 20°C:ssa.

---

## **PÄÄLLEMAALATTAVAT**

Akryylil kirkaslakat 2-järjestelmille (ACRIFAN-MACROFAN).

---

## **HUOMIOT**

Mikäli kuivuminen tapahtuu alle 60°C lämpötilassa, maalatuja osia ei tule altistaa erityisen ankarille sääolosuhteille ensimmäisinä päivinä maalauksen jälkeen.

Kaikki saatavilla olevat sävyt löytyvät Lechler Explorer –ohjelmistosta valmistajan METALLIC COLOURS (METALLISÄVYIT).

Tuote tulee sekoittaa manuaalisesti, ennen sen laittamista sekoituskoneeseen.

## **TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0456-GB PÄIVITETTY 01/2014**

**Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700**

**EMAIL [ykkosvari@ykkosvari.fi](mailto:ykkosvari@ykkosvari.fi) - INTERNET [www.ykkosvari.fi](http://www.ykkosvari.fi)**

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät ole valvontamme alaisuudessa.