

TEKNISET TIEDOT LOMAKE

S25047 PLASTER FINISHER



1000 ml
1000 ml



Lastalla levitettävä



4-6 h 20°C:ssa



0-300µ



18-24h 20°C:ssa



P 120
P 240

Kuvaus

Filler

2K epoksi filleri lastalla levitettäviin viimeistely kerroksiin. Tuotteessa hieno rae ja sitä voidaan käyttää ohueen lastalla levitettäviin kerroksiin tavoitteena sulkea epoksi fillereiden huokoisuus kevyellä täytöllä ja valmistella pinta seuraaviin maalaustyövaiheisiin.

Väri

Beige

Ominaisuudet

- Hyvä joustavuus
- Erittäin monikäyttöinen
- Kuivuu nopeasti

Ominaispaino A ja B $1,25 \pm 0,005$ g/ml

Pinnan esivalmistelu

Stoppani epoksi primerit

Kuivahio P 280-320 karkeuksisella paperilla

Stoppani epoksi fillerit

Kuivahio P 80-120 karkeuksisella paperilla

Käyttö

Lastalla levitys.

Sekoitusuhde

S25047	PLASTER FINISHER	Volyymi	Paino
S25048 o S25062	PLASTER FINISHER HARDENER STANDARD tai SPEEDY	1000 ml	1000 g
		1000 ml	1000 g

Käyttöaika 10°C:ssa: noin 40min. nopealla kovetteella, koodi 25062

Käyttöaika 20°C: noin 60min. standardi kovetteella, koodi 25048

Lastalla levitettävien kerrosten määrä: 1+1 viimeistelevä

Suosittelava kalvon paksuus: 300 µ saakka.

Teoreettinen riittoisuus A + B : 3,3 m² 1lt seos, kun kuivan kalvon paksuus on 300µ

Väli kerrosten välissä: 18-24 h

Lämpötilan kohoaminen vaikuttaa käyttöaikaan lyhentävästi.

Kuivuminen

	10°C	20°C	35°C
Hiottavissa	min. 48 h	min. 24 h	min. 12 h

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° S136-FIN PÄIVITETTY 03/2010

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät ole valvontamme alaisuudessa.