




Tekniset tiedot lomake n°0458-GB

KITIT

05331 - MULTILIGHT




1000 ml +
10-30 ml



1-2 kerrosta



20-30 min.
20° C:ssa



P60-80
P120-150

Käyttöaika 20°C:
5-6 min.

KUVAUS

Monikäyttöinen lastalla levitettävä polyesterikitti, jolla on alhainen ominaispaino ja hyvä täyttöteho.

KÄYTTÖKOHEET

Soveltuu tasoittamaan isoja virheitä teräksellä tai sinkityllä teräslevyllä teollisuusmaalauksessa ja autokorjauksessa.

OMINAISUUDET

- Kevyt (ominaispaino 1000 g/l)
- Erinomainen tartunta sinkityille teräslevyille, teräkselle, valuraudalle. Alumiinille ja lasikuidulle.
- Helppo käyttää.
- Helppo hioa
- Erittäin hyvä täyttöteho.
- Kuivuu nopeasti läpikotaisin
- Soveltuu kuivattavaksi IR kuivaimella (normaali tai lyhyt aaltainen)

PINNAN ESIVALMISTELU

Sinkitty teräslevy, teräs alumiini

Nämä pinnat tulee karhentaa ja poistaa rasva tuotteella: 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Vanhat maalipinnat

- Älä käytä liuotin herkille pinnoille
- ÄLÄ KOSKAAN levitä Wash Primerin päälle
- Mikäli on ruiskutettu aiemmin primeri, ruiskuta epoksi primeri, kuten 04384 EPOFAN PRIMER R-EC ja anna kuivua.

KÄYTTÖ

Lastalla levitettävä
Sekoitusuhde

05331 MULTILIGHT
00281 POLYDUR HARDENER

Volyymien tai painon mukaan

1000 osaa
10-30 osaa

Kesäisin kovettajaa voidaan vähentää 1%:iin ja talvella määrää voidaan kasvattaa 3%:iin.

Patruunapakkauksissa tulee toimia seuraavalla tavalla:

Aseta patruuna siihen soveltuvaan annostelijapistooliin kovettajan 00472 POLYDUR HARDENER CARTRIDGE kanssa. Säädä annostelija sopivaksi. Kovetteen määrä säätyy automaattisesti.

On suositeltavaa:
1% kesällä - 2% kausien välillä - 3% talvella
Sekoita kovete hyvin kittiin.

Käyttöaika: 5-8 min. 20 °C
Sivelykerroksia: 1+1 viimeistely
Suositeltu kalvon paksuus: min. 150 µ max muutaman mm saakka.
DIR 2004/42/CE: Bodyfiller/stopper IIB/b – VOC käyttövalmisseos 250 g/l
Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään 200 g/l VOC

KUIVUMISAIKA

Voidaan hioa 20-30 min. jälkeen, kun lämpötila 20 °C
I.R. kuivaimet (kuivumisaika riippuu kuivaimen tehosta).

HIONTA

Kuivahionta P60-80 karkeuksisella paperilla ja viimeistely P120-150 karkeuksisella paperilla.

PÄÄLLE MAALAUUS

Millä tahansa Lechler automaalausvalikoiman filler-sealer valikoimasta.

HUOMIOT

Tuote ei tartu Wash Primereiden ja niiden kaltaisten tuotteiden päälle.
Kovetettua kittiä ei tule pistää takaisin alkuperäisastiaan.
Tuote tulee varastoida viileässä paikassa ja se tulee käyttää viimeiseen käyttöpäivään mennessä.
Varmistaakseen täydellisen tartunnan pintaan, on välttämätöntä poistaa rasva ja karhentaa teräslevy karhunkielellä tai hiontapaperilla ennen kitin lisäämistä.
POLYDUR kovettaja sisältää orgaanisia peroksiedeja, joilla on ärsyttävä vaikutus. Vältä kontaktia iholle ja pidä suojalaseja, mikäli mahdollista.
Pesä kädet vedellä ja saippualla käytettyäsi tuotetta.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0458-GB PÄIVITETTY 07/2007

MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Kaikki tässä lomakkeessa annettu tieto on tulosta huolellisesti suoritetuista testeistä ja kokemuksista ja ilmaisee parasta osaamistamme. Tämä lomakkeen tarkoitus on antaa ohjeita, mutta tehdas ei vastaa työntuloksista. Tuotetta tulee käyttää tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. Nämä seikat siksi, että tuotteen käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme.