



04580 – TRUCK SEALER



1000 ml +
250 ml +
150-350 ml


Käyttöaika:
1-2 h 20° C:ssa



22-25° DIN4
20° C:ssa



Ø 1,5-1,9 mm
3,5-4 Bar
HVLP:
2-2,5 Bar
Kerrostien lkm: 2-3



30 min. 20°C:ssa



60-100 µ



Ilmakuivaus 20°C:ssa:
6-8 h
Kevyt uunitus 60°C:ssa:
20-30 min.

KUVAUS

Eristävä akryyliemali, märkää-märälle työmenetelmälle, sekä hiontamaaliksi.

KÄYTTÖKOHDE

Eristävä ja täyttävä sealer soveltuu hyötyajoneuvojen maalaukseen.

OMINAISUUDET

- Erittäin hyvä tartunta maalausprosessissa, jossa ylimaalataan ACRITOP ja ISOLACK sarjojen pintamaaleilla.
- Erittäin hyvä eristysteho.
- HS tuote
- Kromaatti-, lyijy-, cadmium ja asbestivapaa tuote.

PINNAN ESIVALMISTELU

Lastalla levitettävät polyesterikitit: hio P240 kuivahionnalla ja poista rasva tuotteella: 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Paljas teräs, kalvanisoitu tai sinkitty teräs, alumiini: ruiskuta jokin seuraavista pohjamaaleista: LS109 ACRIPUR PRIMER, 04384 EPOFAN PROMER R-EC tai LS107 EPOXY PRIMER.

Vanhat maalipinnat ja uudet kataforeesillä päällystetyt teräslevyt: kuivahionta P320 tai vesihionta P400 ja rasvanpoisto tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Muovit:

Ruiskuta pinnalle soveltuva muoviprimer.

KÄYTTÖ

Ruiskutus perinteisellä tai HVLP ruiskulla.

Sekoitussuhde:

	Volyymin mukaan	painon mukaan
04580 TRUCK SEALER	1000 ml	1000 g
29355 LECHSYS ACRITOP HARDENER tai	250 ml	200 g
29356 LECHSYS ACRITOP FAST HARDENER tai		
29357 LECHSYS ACRITOP SLOW HARDENER		
00824 (low)-00825 (standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNER	150-350 ml	100-250 g

Käyttöaika 20 °C: 1-2 h

Ruiskutusviskositeetti 20 °C: 22-25° DIN4

Ø Ilmasuutin (perinteinen tai HVLP): 1,4 mm **Märkää-märälle työmenetelmälle**

Ø Ilmasuutin (perinteinen tai HVLP): 1,6-1,8 mm **Hiontamaalille**

Ilmanpaine: 3,5-4 Bar; HVLP 2 - 2.5 Bar
Kerrosten lukumäärä: 2-3
Kalvon paksuus: 60-100 µ
Väli kerrosten välissä: 5-8 min
Teoreettinen riittoisuus: 1 l seos = 4,3 m², kun kalvon paksuus on 80 µ
1 kg seos = 5,6 m² kalvon paksuus on 80 µ

DIR 2004/42/CE: Primer IIB/c – VOC käyttövalmisseos 540 g/l
Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään 540 g/l VOC

KUIVUMISAIKA

Märkää-märälle työmenetelmä

Voidaan ylimalata ilman hiontaa viimeistelevällä pintamaalilla 30 min.-18h jälkeen, kun lämpötila 20°C.

Hiontamaali

Kevyt uunitus 60°C:ssa: 20-30 min. (riippuen kalvon paksuudesta)

Ilmakuivaus 20°C: 6-8h (riippuen kalvon paksuudesta)

SUOSITELTAVAT YLIMAALAUSTUOTTEET

- ACRITOP
- ISOLACK
- BSB + MACROFAN (vain hiontamaali)

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0455-GB
PÄIVITETTY 05/2009

Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät ole valvontamme alaisuudessa.