





PRIMER/FILLER


MF402 – MF406 – MF410
MACROFAN AIR-TECH HS SEALER1000 g
500 g
150-300 g

13-18" DIN4 20°C

Työaika 20°C:ssa
30 min.M/M-K/K
Ø 1,2 1,4 mmM/M
½ +1 täysi
K/K
2 – 3 kerrostaM/M sy
30-40 µK/K
120-140 µ

M/M 5 min.

K/K 30 min.

Käytä aina
henkilösuojaimia

KUVAUS

2K "Air-Tech" primer/sealer, joka kuivuu erittäin nopeasti. Saatavilla 3 värissä MF402 **Valkoinen**, MF406 **Harmaa** (vaalea harmaa) ja MF410 **Musta**.

KÄYTTÖKOHDE

Soveltuu primer/sealer maalausprosesseihin, joissa halutaan käyttää ilmakeivausta. Käytettäessä märkää-määrälle työtavalla voidaan ylimaalata muutamassa minuutissa ja hiontamaalina käytettäessä 30 minuutin jälkeen. On mahdollista poistaa pienet epäpuhtaudet kalvolta vain 5 minuutin jälkeen 20°C:ssa ilman kosteuden ollessa 50%.

OMINAISUUDET

- Erittäin hyvä ruiskuttaa mahdollistaen, että loppu pinta on pehmeä ja sileä.
- Korkea eristysteho, taaten hyvän kiillon lopputulokseen.
- Erittäin hyvä kuivamisnopeus sekä ilmakeivauksella, että uunituksella, tämä mahdollistaa maalausprosessin erittäin alhaisella energian kulutuksella.
- Monipuolinen, voidaan käyttää märkää-määrälle (M/M) ja hiontamaalina (K/K).
- Voidaan ylimaalata ilman hiontaa 5 päivän ajan.

PINNAN ESIVALMISTELU

- **Uudet osat, jotka käsitelty katodisella pinnoitteella:** poista rasva tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW tai 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER; mikäli pinta on hyvässä kunnossa, hiontaa ei tarvita.
- **Sinkitty teräs, alumiini:** Paljaille metalliosille, jotka ovat oikein hiottu ja pesty rasvan poistolla, tulee käsitellä PW600 Power Wipes AC Primer ruosteensuojaliinalla.
- **Vanhat pinnat:** kuivahio P280-320 karkeuksisella paperilla ja poista rasva tuotteella 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER.
- **Siveltävä polyesteri kitti:** viimeistely P240 karkeuksisella paperilla ja poista rasva tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW tai 00880 SILICONE REMOVER FAST.

KÄYTTÖ

Perinteinen tai HVLP.

Sekoitusuhde:	Märkää määrälle	Hiontamaali K/K
MF402-6-10 MACROFAN AIR-TECH HS SEALER	1000 g	1000 g
MH440 MACROFAN AIR-TECH HARDENER	500 g	500 g
00740-00741-00742 AUTOREFINISHING THINNERS	300 g	150 g

PRIMER/FILLER

Ottaen huomioon tuotteen reagoit ominaisuudet, on suositeltavaa noudattaa ohjeita ja käyttöparametrejä, jotka osoitettu alla: alhainen ilman kosteus <30% hidastaa tuotetta, korkea ilmankosteus >70% nopeuttaa tuotetta.

Työskentelyaika 20°C	15 min.
-----------------------------	---------

Käyttöparametrit:	Märkää-märälle	Hiontamaalina K/K
Ruiskutusviskositeetti 20 °C DIN 4	13-14"	15-16"
Ø perinteinen ilmasuutin ja HVLP	1,2 mm	1,3-1,4 mm
Paine	Ruiskuvalmistajan ohjeiden mukaan	
Kerrostien lukumäärä	½ +1 täysi	2 – 3 kerrosta
Väli kerrostien välissä	0 min.	2-3 min.
Suositeltu kalvon paksuus	30-40 µ	120-140 µ
Teoreettinen riittäisyys	9.5 m ² /l (35 µ)	4,4 m ² /l (90 µ)

DIR 2004/42/CE: Primer-Filler 2K IIB/c – VOC käyttövalmisseos 540 g/l

Tämän tuotteen käyttövalmisseos on enintään 540 g/l VOC

KUIVAMISAJAT

Märkää-märälle	MH440
Ilmakuivaus 20°C	
ylimaalattavissa	5 min.
Ilman hiontaa ylimaalattavissa	5 päivää

On mahdollista poistaa mahdolliset liat ja ruiskutuslika vesihionnalla pehmeällä P2000 arkilla tai kuivahionnalla pehmeällä arkilla P800/1000, kun pinta on täysin mattaattaantunut ennen kuin ruiskutat värin. On mahdollista teipata 30 min. jälkeen 20°C:ssa.

Hiontamaalina K/K	MH440
Ilmakuivaus 20°C:	
Hiottavissa	30-40 min.
Uunitus 40°/50°C (pinnan lämpötila):	
Hiottavissa	15-20 min.

HIONTA

Kuivahio **P400-600** karkeuksisella paperilla (epäkeskhiomakoneella)

SUOSITELTAVAT YLIMAALAUSTUOTTEET

- MACROFAN HS PINTAMAALI
- HYDROFAN / BSB + LECHLER valikoiman Refinish kirkaslakat

HUOMIO

Sekoittamalla 3 primereita/sealereitä väriä toisiinsa voidaan saada aikaan koko harmaan skaala. Tämä mahdollistaa pintamaalin optimaalisen peiton tai valmistaa saman värin, kun alkuperäisessä autovalmistajan primerissa.

Esimerkki: sekoittamalla primereita/sealereitä seuraavien sekoitussuhdeiden mukaan voit saada saada likimääräisesti seuraavan harmaan skaalan.

	Black	Grey 4	Grey 3	Light Grey	Grey 2	Grey 1	White
MF410	100	65	40		10	3	
MF406				100			
MF402		35	60		90	97	100

TECHNICAL DATA SHEET N° 0739-GB - UPDATED 10/2021

Maahantuoja: Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700

EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - **INTERNET** www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät ole valvontamme alaisuudessa. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.