



LS114 (29114) SYNTOLACK RAPID



1000 ml +
250-400 ml



17-18" DIN 4
at 20° C



Ø 1,4 mm
4 Bar
HVLP:
Ø 1,3-1,4 mm
2-2,5 Bar
Kerrosten lkm: 2



Ilmakuivaus 20° C:ssa:
Käsittelykuiva: 2 h
Täysin kuiva: 5-6 päivää

KUVAUS

Erittäin nopeasti ilmakuivava synteettinen emali.

KÄYTTÖKOHDE

Soveltuu maatalouskoneisiin, rakennuskoneisiin ja teollisuuden sovelluksiin käsittäen työkalut jne.

OMINAISUUDET

- Hyvä kiilto
- Helppo ruiskuttaa
- Kuivuu erittäin nopeasti
- Erittäin hyvä tartunta teräslevylle (ei sisällä ruostettaehkäiseviä pigmenttiä; suojaa eristysefektilä).

PINNAN ESIVALMISTELU

Tuote voidaan ruiskuttaa edellä mainittujen tuotteiden päälle:

- 1K FAST PRIMER
- SYNTOPRIMER
- SYNTOPRIMER ZINC
- EPOPRIMER 1K
- Suoraan ruosteettomalla teräs levyllä, kun ensin hiottu ja rasva poistettu tuotteella 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

KÄYTTÖ

Ruiskutus

Sekoitussuhde:

painon tai volyymin mukaan

LS114 SYNTOLACK RAPID (valmistettu sideaineesta 29114) 1000 osaa
00824 (Slow)-00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNER tai 250-400 osaa
00552 LECHLEROID THINNER L tai
00572 SYNTEX DILUENTE THINNER SS

Ruiskutusviskositeetti 20 °C:ssa: 17-18" DIN 4
Ø Ilmasuutin: 1.4 mm; HVLP 1.3 - 1.4 mm
Ilmanpaine: 4 Bar; HVLP 2 - 2.5 Bar
Kerrostien lukumäärä: 2
Kalvon paksuus: 50 µ

Teoreettinen riittoisuus: 1 l seos = 6.5 - 7 m² kun kalvon paksuus on 50 µ

1 kg seos = 6-6.5 m² kun kalvon paksuus on 50 µ

V.O.C. (keskiarvo) käyttövalmisseos: ~ 580 g/l

Sekoitusuhde sähköstaattiselle ruiskulle: lisää 0,5-2% seuraavaa lisäainetta: 09826 ADDITIVO ANTISTATICO

KUIVUMISAIKA

Ilmakuivaus 20 °C

Pölykuiva: 15-20 min.

Käsittelykuiva: 2 h

Täysin kuiva: 5-6 päivää

HUOMIOT

Mikäli haluat parantaa säänkestoa, kuivausnopeutta, suoraa tartuntaa teräslevylle ja kovuutta 24 tunnissa, lisää 10-25% (painon tai volyymin mukaan) 29344 LECHSYS ISOLACK HARDENER.

Seos tulee käyttää 4-6 tunnin aikana, kun lämpötila on 20°C.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0359-GB
PÄIVITETTY 11/2008

MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Kaikki tässä lomakkeessa annettu tieto on tulosta huolellisesti suoritetuista testeistä ja kokemuksista ja ilmaisee parasta osaamistamme. Tämä lomakkeen tarkoitus on antaa ohjeita, mutta tehdas ei vastaa työntuloksista. Tuotetta tulee käyttää tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. Nämä seikat siksi, että tuotteen käyttöolosuhteet eivät ole valvonnassamme.