



LS145 (29145) ISOLACK PUR



1000 ml +
250 ml +
100-200 ml


Käyttöaika 20° C:ssa:
3-4 h



17-18" FC 4
20° C:ssa



Ø 1,2-1,4 mm
4 Bar
HVLSP:
Ø 1,3-1,4 mm
2,2,5 Bar
Kerrostien lukumäärä: 2-3



Ilmakuivaus 20° C
Käsittelykuiva: 4-5 h
Täysin kuiva: 48 h
Kevyt uunitus 60° C:ssa:
30 min.

KUVAUS

2K polyuretaani emali teollisuusmaalaukseen.

KÄYTTÖKOHDE

Sopii suorakiiltomaalauksiin erilaisiin teollisuuskohteisiin.

OMINAISUUDET

- Helppo ruiskuttaa
- Kuivuu nopeasti
- Erittäin hyvä pinta
- Säänkesto riippuen olosuhteista mitä on mainittu tekniset tiedot lomakkeen huomiot kohdassa.

MAALATTAVAN PINNAN ESIVALMISTELU

Voidaan ruiskuttaa seuraavien päälle:

- EPOXYPRIMER
- EPOBUILD PRIMER
- 1K FAST PRIMER
- HI-BUILD FILLER ja IS-FILLER HBF
- ISOSEALER B/B
- ACRIPUR PRIMER

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

Sekoitussuhde:

LS145 ISOLACK PUR (valmistettu sideaineesta 29145)

29344* LECHSYS ISOLACK HARDENER tai

29345 LECHSYS ISOLACK INDUSTRY HARDENER

00824 (Slow)-00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNERS

Painon ja volyymin mukaan

1000 osaa

250 osaa

100-200 osaa

***suosittelemme käyttämään kovettajaa 29344 – LECHSYS ISOLACK HARDENER – sellaisissa työprosesseissa, missä vaaditaan korkeaan ulkoilman kesto.**

Käyttöaika 20 °C:ssa: 4 h kovettajalla: 29344 LECHSYS ISOLACK HARDENER

3 h kovettajalla: 29345 LECHSYS ISOLACK INDUSTRY HARDENER

Ruiskutusviskositeetti 20 °C: 17 - 18" Ford Cup 4

Ø Ilmasuutin: 1.2 - 1.4 mm; HVLP 1.3 - 1.4 mm

Ilmanpaine: 4 Bar; HVLP 2 - 2.5 bar
Kerrostien lukumäärä: 2 - 3
Kalvon paksuus: 40 - 50 µ
Teoreettinen riittoisuus: 1 l seos = 7 m², kun kalvon paksuus 50 µ
1 kg mixture = 6.5 m², kun kalvon paksuus 50 µ
V.O.C. (keskimäärin) käyttövalmis seos: ~ 580 g/l

KUIVUMISAIKA

Ilmakuivaus 20°C:ssa

Pölykuiva: 20-30 min.

Käsittelykuiva: 4 - 5 h

Läpikuiva: 48 h

Kevyt uunitus 60°C:ssa:

30 min. (30 min. jälkeen haihdutus 20°C:ssa)

Täydellinen kovettuminen tapahtuu seuraavan 3-4 päivässä.

HUOMIOT

Kiihdytä tuotteen kovettumista kylminä vuodenaikoina, lisää tuotetta: 09167 SPEED-O-DRY (max 5%).
Tuotetta voidaan ruiskuttaa sähköstaattisiin yksiköihin.

Lechsyst sävyvalikoimassa on keskiarvo kestävyys ja myös halpoja värejä, kuten 29016-29023-29046-29044, joita normaalisti käytetään kaavoissa, joiden sideaine 29145.

Mikäli toivot suurempaa värin kestoa ilman sideaineen vaihtoa, voit toimia seuraavalla tavalla: (info Lechsyst käyttöopas saatavilla internetistä)

MATTA & KIILTOASTETAULUKKO

MATTA 3/7 KIILTO	KESKI MATTA 7/15 KIILTO	SATIINI 15/25 KIILTO	KESKI KIILTO 30/45 KIILTO	KIILTÄVÄ 50/75 KIILTO	KORKEA KIILTO ≥80 KIILTO
			LS141	LS402	LS145

HUOM! LS405 on "virtuaalisideaine", joka on lopputulosta, kun käytät 75% sideainetta 29141 ja 25% sideainetta 29145.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0395-GB
PÄIVITETTY 03/2017

MAAHANTUOJA:

Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700

EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta.