





Tekniset tiedot lomake n° 0401-GB

KIRKASLAKAT

01230 - ACRIFAN 1K CLEAR



1K tuote



16" DIN 3
20° C:ssa



Ø 1,4 mm
4 bar
Kerrosten lukumäärä: 2-3



Kuivumisaika 20° C:
6 tuntia

KUVAUS

1K akryylikirkaslakka.

KÄYTTÖKOHTEET

Autojen maalaukseen, erityisesti oven pieliin ja sisäosiin.

OMINAISUUDET

- Helppo käyttää.
- Helppo ruiskuttaa
- Kuivuu nopeasti
- Helppo kiilloittaa
- Helppo korjata
- Korkea kiilto
- Ei kellastu

PINNAN ESIVALMISTELU

Ruiskuta HYDROFAN -basecoat, haihduta 20-30 minuuttia 20°C:ssa.

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

Kun tuotetta käytetään **ovenpieliin ja sisäosiin**, on tuote heti valmis käyttöön.

Parantaaksesi kestoa, valmista edellä näkyvä seos.

Sekoitusuhde:

01230 ACRIFAN 1K CLEAR
00362 HS HARDENER MEDIUM
00740 - 00741 - 00742 AUTOREFINISHING ohenteet

Painon ja volyymin mukaan

1000 osaa
130 osaa
0-200 osaa

Käyttöaika 20°C:ssa: 2 tuntia
Ruiskutusviskositeetti 20 °C:ssa: 16" DIN3
Ø Ilmasuutin: 1,4 mm
Ilman paine: 4 bar
Kerrosten lukumäärä: 2-3
Aika kerrosten välissä: 10 minuuttia, kun lämpötila on 20°C
Suositeltu kalvon paksuus: 20-30 µ

Teoreettinen riittoisuus : 5,6 m² 1 l seos, kun kalvon paksuus on 25 µ
5 m² for 1 kg seos, kun kalvon paksuus on 25 µ

DIR 2004/42/CE: Erikoismaalit IIB/e - VOC käyttövalmisseos 840g/l
Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään 826g/l VOC

KUIVUMISAIKA

Ilmakuivaus 20 °C:ssa

Pölykuiva: 3-5 min.

Kosketuskuiva: 15-20 min

Täysin kuiva: 6 tuntia

Valmis kiilloitettavaksi: 6 tuntia

HUOMIOT

Tällä tuotteella on hyvä ulkoilmankesto vaikka sitä käytettäisiin ilman kovettajaa, mutta bensiinin kesto ei ole hyvä, joten tämän vuoksi emme suosittele sitä auton ulko-osiin.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0401-GB
PÄIVITETTY 01/2009

MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700 -
EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. **TÄMÄ TUOTE ON TIELIIKENNEKULKUNEUVOJEN AMMATTIMÄISEEN MAALAUKSEEN JA SE ON TÄRKEITETTU AMMATTIKÄYTTÖÖN.**