



LS139 (29139) SOFT



1000 ml +
330 ml +
150-200 ml

Käyttöaika:
4 h 20° C:ssa



25° DIN4
20° C:ssa



Ø 1,2-1,4 mm
3,5-4 Bar
HVLP:
Ø 1,2-1,4 mm
2-2,5 Bar
Kerrostien lkm: 2-4



Kevyt uunitus:
40 min. 80° C:ssa
90 min. 60° C:ssa

KUVAUS

Naarmuuntumisen kestävä 2K matta polyuretaani pintamaali, jossa erityinen soft-touch ja samettinen pinta.

KÄYTTÖKOHDE

Tätä erityisen monikäyttöistä tuotetta voidaan käyttää automaalaukseen (auton sisäosiin), huonekaluihin, urheilukomponentteihin, lääketieteellisiin laitteisiin, radioihin jne.

OMINAISUUDET

- Paksu kalvo, erittäin elastinen ja soft-touch
- Erinomainen naarmuuntumisen ja hankaamisen kesto
- Helppo ruiskuttaa
- Tasainen matta pinta
- Suositellaan sisätiloihin

PINNAN ESIVALMISTELU

- Suoraan ABS pinnalle, joka on ensin käsitelty tuotteella 00617 PLASTIC CLEANER.
- Kun ensin lisätty 04111 SOFT PRIMER NERO, voidaan ruiskuttaa suoraan muille muovipinnoille, kuten PA, PUR aja metallipinnoille, joihin ruiskutettu tuotteet LS107 (29107) EPOXYPRIMER ja 04111 SOFT PRIMER NERO.
- Polypropyleenille (PP) , pohjamaalaa ensin tuotteella 05752 PRIMER PP INCOLORE ja sitten lisää tuote 04111 SOFT PRIMER NERO.

Jokatapauksessa, tekninen palvelu antaa lisätietoa ja aina on hyvä suorittaa testi ennen tuotteen lisäämistä lopulliselle pinnalle.

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

Sekoitusuhde:

LS139 SOFT (valmistettu sideaineesta 29139)
29342 ISOLACK ESP HARDENER
00673 SOFT THINNER

Painon ja volyymin mukaan

1000 osaa
330 osaa
150 - 200 osaa

Käyttöaika 20 °C: 4 h
Ruiskutusviskositeetti 20 °C: 25° DIN4
Ø Ilmasuutin: 1.2 - 1.4 mm; HVLP 1.2 - 1.4 mm
Ilmanpaine: 3.5 - 4 Bar; HVLP 2 - 2.5 Bar
Kerrostien lukumäärä: 2 - 4

Kalvon paksuus: 50 µ

Teoreettinen riittoisuus: 1 l seos = 8 m², kun kalvon paksuus on 50 µ

1 kg seos = 8.1 m² kalvon paksuus on 50 µ

V.O.C. (keskiarvoinen) käyttövalmistuote: ~ 570 g/l

KUIVUMISAIKA

Haihdutus huoneenlämmössä: vähintään 10 – 15 min.

Kevyt uunitus: 40 min. 80°C:ssa ai

90 min. 60°C:ssa

Kuivattaminen alhaisimissa lämpötiloissa ei ole suositeltavaa.

HUOMIO

Paksumpi kalvon paksuus, kuin 50 µ lisää soft-touch efektiä.

Värikaavat, jotka sisältävät sävyjä 29044 ja 29046 tulee käyttää VAIN maalipinnoissa, jotka EIVÄT altistu suoralle auringon valolle.

Mikäli pinta altistuu auringon valolle, käytä vaihtoehtoisia kaavoja (High Resistance or Ecological Formulations – korkean keston tai ympäristöystävällisiä kaavoja) a, jotka saatavina Lechler Explorer -ohjelmasta.

UV Plus Additive 33333 käyttö (5% saakka pintamaalissa) parantaa auringon valon kestoa.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0369-GB

PÄIVITETTY 10/2012

Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700

EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät ole valvontamme alaisuudessa.