






## S71070 PASTA MOGANO 2527

 600 ml 400 ml 500-1000 ml	 15-20min 20°C:ssa	 24 h 20° C:ssa	 siveltimellä	 tallalla
--	---	---	--	---

### Kuvaus

2K polyuretaanipetsiväri uusille veneille tai puurakenteille, ylimalattavissa 1K ja 2K tuotteilla. Se antaa pinnalle tasaisen lopputuloksen ja samalla poistamalla puun virheet ( tahrat, värierot jne). Tuotteella saat aikaan kaikkein arvoikkaimman puun ulkonäön halutulla intensiteetillä.

### Väri

71070 Mahonki  
Väriin intensiteetti riippuu ohenteen määrästä (mitä enemmän ohennetta, sitä vähemmän voimakas väri on). Tämän vuoksi on aina suositeltavaa tehdä testi, että löydät oikean ohenteen määrän.

### Ominaisuudet

- Kuivuu nopeasti
- Piilottaa puun virheet

### Pinnan esivalmistelu

#### Uusi puu

Kuivahio P 280-320 paperilla

#### Jo maalattu puu

Palauta ennalleen hiomalla P 280-320 kuivahiontapaperilla

## Käyttö

Siveltimellä tai tallalla.

## Sekoitusuhde

### Sivellin tai talla

		Volyymi	paino
S71070	PASTA MOGANO 2527.....A	600 ml	1000 g
S71071	PASTA MOGANO 2527 HARDENER.....B	400 ml	500 g
S70060	DILUENTE 911.....C	500-1000 ml	500-1000 g

Kerrostien lukumäärä 1-2

Väli kerrostien välissä: 16-24 h

## Kuivuminen

	10°C	20°C	35°C
<b>Hiottavissa</b>	<b>Min 6 h</b>	<b>Min 3 h</b>	<b>Min 1.5 h</b>
<b>Ylimaalattavissa samalla tuotteella (pasta mogano)</b>	<b>min. 6 h max. 32 h</b>	<b>min. 3 h max. 16 h</b>	<b>min. 1,5 h max. 8 h</b>
<b>Ylimaalattavissa KIRKASLAKALLA</b>	<b>min. 2 h max. 36 h</b>	<b>min. 1 h max. 18 h</b>	<b>min. 30min max. 9 h</b>

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° S157-GB  
PÄIVITETTY 03/2010

MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy – Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI – PUH 010 666 4700 – EMAIL  
[ykkosvari@ykkosvari.fi](mailto:ykkosvari@ykkosvari.fi)

Kaikki tässä lomakkeessa annettu tieto on huolellisten ja kontrolloitujen testien tulosta ja lopputulosta parhaasta tietämyksestä lomakkeen tekohetkellä. Tiedot ovat annettu ohjeeksi ja emme ole vastuusta tuloksista. Koska käyttöolosuhteet ja käyttötavat eivät ole valvonnassamme, emme voi taata lopputulosta.



Lechler S.p.A. 22100  
COMO ITALY - Via Cecilio, 17  
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206  
info@lechler.eu [www.lechler.eu](http://www.lechler.eu)