





LS100 (29100) 1K FAST PRIMER



1000 ml +
700-1000 ml



18-20" DIN 4
20° C:ssa



Ø 1,4 mm
4 Bar
Kerrostien lkm: 1-2



Ilmakuivaus 20° C
Kosketuskuiva,
käsittelykuiva:
30 min.
Täysin kuiva: 2 h

KUVAUS

1K Epoksi-vinyyli Wash Primer.

KÄYTTÖKOHDTE

Metalliteollisuuteen ja teollisuuteen rekkamaalaukseen ruostetta ehkäiseväksi primeriksi tai tartunta primeriksi.

OMINAISUUDET

- Helppo ruiskuttaa
- Kuivuu erittäin nopeasti
- Hyvä tartunta seuraaville pinnoille:
 - Teräs
 - Ruostumaton teräs
 - Sinkki-päällystetty teräslevy
 - Alumiini ja sen seokset
- Hyvä ruosteenestoteho
- Hyvä hitsattavuus
- Voidaan ylimaalata suoraan primerilla tai pintamaalilla.

PINNAN ESIVALMISTELU

Musta teräslevy: mikrohionta, hionta.

Teräs: poista rasva huolellisesti tuotteella: 00695 SILICONE REMOVER SLOW, and sand or sandblast.

Alumiini ja sen seokset: poista rasva huolellisesti tuotteella: 00695 SILICONE REMOVER SLOW, hio tai hiero.

Sähkösinkitty teräs: poista rasva huolellisesti tuotteella: 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Kuuma upotettu sinkitty teräs: poista rasva tuotteella: 00695 SILICONE REMOVER SLOW then sand or rub.

Vanhat pinnat: älä ylimaalaa liuottimeen liukeneville vanhoille maalipinnoille tai kelapäällystetyille pinnoille.

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

Sekoitusuhde:

paino ja volyymi

LS100 1K FAST PRIMER (valmistettu sideaineesta 29100)

1000 osaa

00516 LECHSYS EPODUR THINNER tai

700-1000 osaa

00552 LECHLEROID L THINNER tai

00556 LECHSYS EPODUR PF THINNER *

***vain extra-EEC maihin**

Ruiskutusviskositeetti 20° C: 18-20" DIN4

Ø Ilmasuutin: 1,4 mm

Ilmanpaine: 4 Bar

Kerrosten lukumäärä: 1-2

Suosittelun kalvon paksuus: 15-20 µ

Teoreettinen riittoisuus: 1 kg tai 1 l of mixture= 7m² , kun kalvon paksuus 20 µ

DIR 2004/42/CE: Primer IIB/c – VOC käyttövalmisseos 780 g/l
Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään 718 g/l VOC

KUIVUMISAJAT

Ilmakuivaus 20°C:

Pölykuiva: 15 min.

Kosketuskuiva, käsittelykuiva: 30 min.

Täysin kuiva: 2 h

SUOSITELTAVAT YLIMAALATTAVAT

Määrä-määrälle työmenetelmä

Anna kuivua 20-60 minuuttia 20° C:ssa, sitten ylimaala polyuretaani fillerillä (IS FILLER HBF tai ISOSEALER) tai polyakryylifillereillä (HI-BUILD FILLER), tai suoraan synteettisellä (SYNTOLACK), polyuretaani- (ISOLACK) tai akryyli- (ACRITOP) pintamaalilla.

Kuivaa-kuivalle työmenetelmä

24 tunnin jälkeen primer tulee hioa ja sitten voidaan ylimaalata samoilla tuotteilla, kun yllä on mainittu.

TÄRKEITÄ HUOMIOITA

- Älä ylimaala liuottimeen liukenevan vanhan maalipinnan päälle tai kelapäällystetylle pinnalle.
- Älä ylimaala kiteillä, polyester primereilla tai nitro pintamaaleilla.
- Tuotteet, myös ohennetut, tulee säilyttää muoviasiassa tai astiassa, joka on pinnoitettu sisäpuolelta (jos mahdollista, nii alkuperäispakkauksessa) .
- **HUOMIO:** Pigmentti **29000 BIANCO INTENSO** tulee sekoittaa **välittömästi annostelun jälkeen**.
- Tuote tulee sekoittaa käsin ennenkuin sitä laitetaan sekoituskoneeseen.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0493-GB

PÄIVITETTY 02/2010

MAAHANTUOJA:

Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700

EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät ole valvontamme alaisuudessa.