




Tekniset Tiedot lomake n° 0776-GB

PUTTIES




PL310 – POLYDUR *FLOW*



1000 g +
20-30 g


Käyttöaika 20°C
3-5 min.



1-2 kerrosta



Ilmakuivaus °C:
15-20 min.



P80-120
P120-240

KUVAUS

Kevyt universaali polyesteri kitti hyvällä tasoittuvuudella.

KÄYTTÖKOHDE

Epätäydellisyyksien täyttäminen sinkityillä teräksellä kuorma-autojen ja henkilöautojen korjausmaalauksessa.

OMINAISUUDET

- Kevyt (ominaispaino n. 1110 g/l)
- Erinomainen tartunta sinkitylle teräkselle, teräkselle, valurauhdalle, alumiinille ja lasikuidulle
- Erittäin helppo levittää ja hioa
- Sileä ja kompakti pinta
- Nopea kovettuminen
- Voidaan kuivattaa IR kuivaimella (myös lyhyt aaltoisilla lampuilla)

PINNAN ESIVALMISTELU

Sinkitty teräs, teräs, alumiini

Nämä pinnat tulee karhentaa ja poistaa rasva tuottella: 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Vanhat pinnat

- Älä käytä liuotinaroille pinnoille.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä Wash Primerin päälle.
- Mikäli pinnalle on lisätty aiemmin primeri, käytä tuotetta, kuten 04384 EPOFAN PRIMER R-EC GRIGIO ja anna kuivua täysin

KÄYTTÖ

Lastalla

Sekoitusuhde:

PL310 POLYDUR *FLOW*
00281 POLYDUR HARDENER

Painon mukaan

1000 g
20-30 g

On suositeltavaa:
2% kausien välillä - 3% talvella

Käyttöaika 20 °C: 3-5'

Kerrosten lukumäärä: 1+1 viimeistely

Suosittelun kalvon paksuus: min. 150 µ maksimissaan muutamiin milleihin saakka.

DIR 2004/42/CE: Bodyfiller/stopper IIB/b – VOC Käyttövalmisseos 250 g/l
Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään 250 g/l VOC

KUIVAMISAJAT

Hiottavissa 15-20minuutissa 20 °C
I.R. kuivain (kuivamisajat riippuvat lampun tehosta)

HIONTA

Kuivahio P80-120 karkeuksisella paperilla ja viimeistele P120-240 karkeuksilla.

YLIMAALAUUS

Kaikilla primer filler/ sealer tuotteilla Lechler Car Refinishing tuotevalikoimasta.

HUOMIOT

- Tuote ei tartu Wash Primerille ja sen kaltaisille tuotteille.
- Tuotetta, johon lisätty kovete ei tule laittaa takaisin alkuperäisastiaan.
- Tuote tulee säilyttää viileässä paikassa ja se tulee käyttää ennen viimeistä käyttöpäivää.
- Liian paljon kovettajaa tuotteessa voi aiheuttaa keltaisia pisteitä, jotka tulevat näkyviin maalatun pinnan alta.
- Jotta voit varmistaa täydellisen tartunnan pinnalle on välttämätöntä tehdä rasvapesu ja hioa teräs ennen kitin lisäämistä.

POLYDUR kovete sisältää orgaanista periloksidia, jolla on ärsyttävä vaikutus. Vältä ihokosketusta ja pidä suojalaseja. Pese kädet saippualla ja vedellä tuotteen käytön jälkeen.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0776-GB - PÄIVITETTY 01/2026

Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700

EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät ole valvontamme alaisuudessa. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.