




Tekniset Tiedot Lomake n° 0777-GB

KITIT




## PL370 - POLYDUR *ECO-Tech*



1000 g +  
30 g


Käyttöaika 20° C:  
4-5 min.



1-2 kerrosta



Ilmakuivaus 20° C:  
25-30 min.



P80-120  
P120-240

### KUVAUS

Universaali polyesteri styreenivapaa kitti.

### KÄYTTÖKOhteet

Isojen metallipinnalle olevien vikojen korjaukseen autoissa ja hyötyajoneuvoissa.

### OMINAISUUDET

- Erittäin hyvä tartunta eri pinnoille: teräs, sinkitty teräs, valurauta, alumiini ja sen seokset sekä lasikuitu.
- Helppo levittää
- Helppo hioa
- Erittäin suuri täyttöteho
- Kovettuu nopeasti
- Voidaan kuivattaa IR kuivaimella.

### PINNAN ESIVALMISTELU

#### Sinkitty teräs, teräs, alumiini

Nämä pinnat tulee karhentaa ja poistaa rasva tuotella: 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

#### Vanhat pinnat

- Älä käytä liuotinoille pinnoille.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä Wash Primerin päälle.
- Mikäli pinnalle on lisätty aiemmin primeri, käytä tuotetta, kuten 04384 EPOFAN PRIMER R-EC GRIGIO ja anna kuivua täysin

### KÄYTTÖ

Lastalla levitettävä kitti.

#### Sekoitusuhde:

PL370 POLYDUR *ECO-Tech*  
00281 POLYDUR HARDENER

#### Painon mukaan

1000 g  
30 g

Käyttöaika 20 °C: 4 – 5min

Kerrosten lukumäärä: 1 + 1 viimeistely

Suosittelun kalvon paksuun: min. 200 µ muutamiin millimetriin saakka.

DIR 2004/42/CE: Bodyfiller/stopper IIB/b – VOC käyttövalmisseos 250 g/l

**Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään 250 g/l VOC**

---

## **KUIVAMISAJAT**

Hiottavissa 25-30minuutissa 20 °C:ssa  
I.R. kuivain (kuivamisaika riippuu lampun tehosta)

---

## **HIOTTAVISSA**

Kuivahiottavissa P80-120 karkeuksisella paperilla ja viimeistele P120-240 karkeudella.

---

## **YLIMAALAUUS**

Kaikilla primer filler/ sealer tuotteilla Lechler Car Refinishing tuotevalikoimasta.

---

## **HUOMIOT**

- Tuote ei tartu Wash Primerille ja sen kaltaisille tuotteille.
- Tuotetta, johon lisätty kovete ei tule laittaa takaisin alkuperäisastiaan.
- Tuote tulee säilyttää viileässä paikassa ja se tulee käyttää ennen viimeistä käyttöpäivää.
- Liian paljon kovettajaa tuotteessa voi aiheuttaa keltaisia pisteitä, jotka tulevat näkyviin maalatun pinnan alta.
- Jotta voit varmistaa täydellisen tartunnan pinnalle on välttämätöntä tehdä rasvapesu ja hioa teräs ennen kitin lisäämistä.

POLYDUR kovete sisältää orgaanista periloksidia, jolla on ärsyttävä vaikutus. Vältä ihokosketusta ja pidä suojalaseja. Pese kädet saippualla ja vedellä tuotteen käytön jälkeen.

**TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0777-GB PÄIVITETTY 01/2026**

**Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700**

**EMAIL [ykkosvari@ykkosvari.fi](mailto:ykkosvari@ykkosvari.fi) - INTERNET [www.ykkosvari.fi](http://www.ykkosvari.fi)**

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät ole valvontamme alaisuudessa. VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.